

0,3 mm

18,2 x 122 cm

CLICK UNILIN

Wear layer // 12 mil
Capa de uso




Total thickness (mm) // 0.20 inch
Espesor total (mm)



Core thickness (mm) // 0.16 inch
Espesor del núcleo (mm)



Underlayment // 40 mil
Aislamiento acústico



PENICHE OAK Y PENICHE GREY

ANALISED CHARACTERISTIC CARACTERÍSTICA ANALIZADA	STANDARD NORMA	UNITS UNIDADES	RESULT RESULTADO
Dimensions Dimensiones	ISO 24337:2006	mm x mm	182 x 1220
Thickness Espesor	EN ISO 24346	mm	5 mm
Thickness tolerance of wear layer Tolerancia de espesor de la capa de desgaste	EN ISO 24340	mm	+13%, -10%
Wear resistance IP 0,5 Resistencia de la capa de uso IP 0,5	EN 13329;Annex E	Class Clase	Class 32 / Clase 32 General areas with medium traffic Áreas con tráfico general medio
Formaldehyde Emission Emisión de formaldehído	EN 12149;1997 Test C	mg/m³	Not detected No detectado
Vinyl Chloride Monomer Monómero de cloruro de vinilo	EN 12149;1997 Test B	mg/kg	Not detected No detectado
Soluble cadmium Cadmio soluble	EN 71-3;1994+AC:2002	mg/m³	Not detected No detectado
DEHP+BBP+DBP	EN 14372		Not detected No detectado
DNOP+DIDP+DINP	EN 14372		Not detected No detectado
Slip resistance Resistencia al deslizamiento	DIN 51130:2014	Group Grupo	≥ R10
Testing of fire resistance Prueba de resistencia al fuego	EN 13501-1	Class Clase	Class / Clase B1 (B- s1,t0) B1 (B- s1,t0)
Thermal resistance Resistencia térmica	EN 12667	m²/K/W	0.04-0.05 m²/K/W
Static electrical propensity Propensión a la acumulación de cargas electrostáticas	EN 1815	kV	≤ 2,0 kV
Residual indentation Huella residual	ISO 24343-1:2012	mm	≤ 0,1 mm
Peeling strength Resistencia al despegado	ISO 24345	mm	≥ 70 N/50mm
Click tension force Determinación de la fuerza de bloqueo para paneles ensamblados con sistema click	ISO 24334	kN/m	≥ 3 kN/m
Resistance to staining Resistencia a las manchas	EN 26987		No contamination or corrosion Sin contaminación ni corrosión
Curling after exposure to heat Determinación de la estabilidad dimensional y el encorvamiento después de la exposición al calor	ISO 23999	mm	≤ 1 mm
Dimensional Stability Estabilidad dimensional	ISO 24337:2006	%	≤ 0,15 %
Installation gap of click flooring Hueco en la instalación de suelos con clic	ISO 24337:2006	mm	≤ 0,15 mm
Weighted reduction of impact sound pressure level Reducción del nivel de presión acústica de impacto	ISO 717-2:2020	dB	17 dB

Our SPC floors are suitable for the installation of air-heating and air-cooling systems. For an optimal use, we recommend a gradual transition from one temperature to another, and that rooms do not exceed 64 m².

Nuestros suelos SPC son compatibles con la instalación de sistemas de calefacción y refrigeración por aerotermia y suelos radiantes por sistema de agua. Para un uso óptimo, se recomienda pasar de forma gradual de una temperatura a otra, y que las estancias no superen los 64 m².