

Revestimento SPC - Wall panel SPC

(Ref.: Ficha do fabricante)

DIMENSÕES - DIMENSIONS

Dimensões Dimensions	Comprimento Length	2600 mm
	Largura Width	1230 mm
	Espessura Thickness	4 mm tmax - tmin ≤ 0,50 mm

SUPERFÍCIE - SURFACE

PROPRIEDADES PROPERTIES	TESTE DE REFERÊNCIA STANDARD	ESPECIFICAÇÃO SPECIFICATION
Reação ao fogo Reaction to fire	EN 13501-1	C-s2, d0
Teste de Adesão/Secção Transversal de PU (0 - 5) PU adhesion / Cross cut test (0 - 5)	EN ISO 2409	0
Resistência aos riscos - valor Scratch resistance - value	EN 438-2	5,5 N
Resistência aos riscos - classe Scratch resistance - class		4
Resistência a microriscos, procedimento A Micro scratch resistance, procedure A	EN 16094	A2
Resistência à abrasão Abrasion resistance	EN 15468	4000 ciclos 4000 Cycles
Resistência química g 1+2 Chemical resistance g 1+2	EN 438-2	grau 5 grade 5
Resistência química g 3 Chemical resistance g 3		grau 5 grade 5
Teste de impacto de bola grande Large ball - impact test	EN 438-2	1800 mm
Teste de Hamberger Hamberger test		40 N

Revestimento SPC - Wall panel SPC

(Ref.: Ficha do fabricante)

PROPRIEDADES MECÂNICAS - MECHANICAL PROPERTIES

PROPRIEDADES PROPERTIES	TESTE DE REFERÊNCIA STANDARD	ESPECIFICAÇÃO SPECIFICATION
Estabilidade dimensional - comprimento <i>Dimensional stability - length</i>	ISO 23999	≤ 0,25 %
Estabilidade dimensional - largura <i>Dimensional stability - width</i>		≤ 0,25 %
Recuo resíduo <i>Residual indentation</i>	ISO 24343-1	0,00 mm
Resistência térmica <i>Thermal resistance</i>	EN 12667	0,008 (m ² ·K)/W
Exposição à humidade <i>Humidity exposure</i>		Sem alterações visuais ou falhas <i>No visual change or failure</i>

ENVELHECIMENTO - AGEING

PROPRIEDADES PROPERTIES	TESTE DE REFERÊNCIA STANDARD	ESPECIFICAÇÃO SPECIFICATION
Teste de alteração da temperatura <i>Changing temperatures test</i>		OK
Resistência à luz (escala 6) <i>Light fastness (blue wool scale 6)</i>	EN 13329	≥ 4