

## FICHE TECHNIQUE

### MASTIC ACRYLIQUE BRICOMAN

Mastic mono-composant à base d'un mélange de résines acryliques en dispersion.

#### PROPRIÉTÉS

- Température d'application +5°C à +40 °C
- Résistance à la température -20°C à + 70 °C
- Ne pas utiliser dans des joints présentant une déformation permanente de plus de 10 %.
- Haute qualité
- Résistance aux intempéries
- Résistance aux UV
- Faible odeur
- Intérieur/extérieur
- Peignable/vernis sablé
- Sans solvant

#### RÈGLES / ESSAIS / CERTIFICAT

##### Marquage CE

- EN 15651-1 F EXT- INT.

##### Émission COV

- Réglementation COV française :  
Classification A+

#### INFORMATION PRODUIT

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Présentation</b> | Cartouche sur 300 mL (25 pièces).                          |
| <b>Expiration</b>   | 24 mois                                                    |
| <b>Couleur</b>      | Blanc                                                      |
| <b>Stockage</b>     | Conserver dans un endroit frais et sec entre +5°C et +35°C |

#### SPÉCIFICATIONS

| Caractéristique        | Méthodo | Unité   | Valeur             |
|------------------------|---------|---------|--------------------|
| <b>Aspect</b>          |         |         | Pâte thixotropique |
| <b>Dureté</b>          |         | Shore A | 30                 |
| <b>Perte de volume</b> |         | %       | 10                 |

#### APPLICATION

- Scellement de fissures.
- Scellement de joints à faible mouvement (ne pas utiliser dans les joints à déformation permanente supérieure à 10%).
- Étanchéité des gaines en tôle, ventilation, climatisation.
- Mastic acrylique pour matériaux de construction : brique, béton, bois...

#### MODE D'EMPLOI

Les surfaces doivent être propres et exemptes de poussière et de graisse.

Couper l'embout de la cartouche, visser la canule et couper à la hauteur correspondant à l'épaisseur du cordon à appliquer.

Taille du joint.

Le joint doit être conçu en fonction de la capacité de mouvement du produit d'étanchéité.

En général, le joint doit avoir une épaisseur comprise entre 5 et 25 mm. Le rapport largeur/profondeur dépend de la largeur du joint. En général, pour les joints de plus de 10 mm, le rapport largeur/profondeur doit être

d'environ 2 :1. Pour les joints plus petits, le rapport doit être d'environ 1 :1.

|                 |      |     |
|-----------------|------|-----|
| Longueur (mm)   | 10   | 15  |
| Profondeur (mm) | 8    | 8   |
| Rendement (m)   | 3,75 | 2,5 |

### **PERFORMANCE D'ÉTANCHÉITÉ**

$L = 300 / (a \times p)$ .

L : longueur du joint en m.

a : largeur du joint en mm.

p : profondeur du joint en mm.

### **ADHÉRENCE**

Excellente adhésion sur la plupart des matériaux poreux utilisés dans la construction.

### **RÉSISTANCE CHIMIQUE**

Résistance à l'eau, aux UV et aux intempéries.

### **ACCESSOIRES RECOMMANDÉS**

Pistolet sur cartouche.

### **NETTOYAGE**

Nettoyage à l'eau lorsque le produit n'a pas durci. Une fois le produit durci, le nettoyage est mécanique.

### **SÉCURITÉ ET HYGIÈNE**

Consultez la fiche de données de sécurité du produit pour plus d'informations sur la manipulation et le stockage en toute sécurité.

### **NOTE**

Les informations contenues dans ce document et les conseils reçus, tant verbalement que par écrit, sont basés sur notre expérience et nos connaissances actuelles de notre gamme de produits (utilisés et stockés correctement et pendant leur durée de vie) et doivent être considérés comme une collaboration sans engagement. L'application du produit est hors de notre contrôle et nous déclinons toute responsabilité découlant d'une utilisation incorrecte. Il incombe au client de confirmer et d'évaluer, avant utilisation, par des tests ou des essais, que le produit est adapté à l'usage qu'il souhaite en faire. Notre garantie se limite exclusivement à assurer la qualité de nos produits conformément à nos normes de qualité. Nous nous réservons le droit de modifier les propriétés des produits. Les utilisateurs doivent connaître et utiliser la dernière version mise à jour des fiches techniques, qui leur sera envoyée sur demande ou qu'ils pourront télécharger sur le site web.