

FICHE TECHNIQUE

COLLE DE MONTAGE BRICOMAN

Colle de montage en base aqueuse, haute viscosité et de forte prise initiale, élaborée à base de résines synthétiques.

PROPRIÉTÉS

- Température d'application +5°C à +35 °C
- Haute qualité
- Extrait sec élevé
- Haute viscosité
- Ne fait pas de fil
- Accroche immédiate
- Sans odeur
- Sans solvant et silicone
- Séchage rapide
- Une des surfaces doit être poreuse

SPÉCIFICATIONS

Caractéristique	Méthodo	Unité	Valeur
Aspect	VISUAL		Pâte thixotropique
Extrait sec	UNE 53356	%	64
Glisse/coule	UNE 53623	Mm	0
pH	ISO 1148		7
Résistance à la traction	EN 205	N/mm ²	7±2
Densité		g/mL	1,21

INFORMATION PRODUIT

Présentation	Cartouche de 300 mL (25 pièces)
Expiration	5 ans
Stockage	Conserver dans un endroit frais et sec entre +5°C et +35°C

RÈGLES / ESSAIS / CERTIFICAT

Émission COV

- Réglementation COV française : Classification A+

APPLICATION

- Pose de plinthe, moulures.
- Collage de matériaux tels que bois, béton, polystyrène expansé, plastiques (sauf PE, PTFE y PP)

MODE D'EMPLOI

Les surfaces à assembler doivent être sèches et dépoussiérées.

Couper l'embout de la cartouche et visser la canule. Couper la canule en biseau à hauteur de la grosseur du cordon souhaité.

Appliquer un cordon continu sur l'un des supports à assembler en zig-zag ou bien sur des points intercalés. Réaliser l'assemblage en appuyant de manière uniforme. L'une des surfaces à coller doit être poreuse.

ADHÉRENCE

Excellente adhérence à la plupart des matériaux poreux utilisés dans le bâtiment, toutes sortes de bois, polythène, plastiques sauf PE, PP et téflon, pierre, moulure.

L'une des surfaces à coller doit être poreuse.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Pistolet sur cartouche.

NETTOYAGE

Utiliser de l'eau si le produit est encore frais. Le produit sec peut être enlevé mécaniquement.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

Consultez la fiche de données de sécurité du produit pour plus d'informations sur la manipulation et le stockage en toute sécurité.

Les informations contenues dans ce document et les conseils reçus, tant verbalement que par écrit, sont basés sur notre expérience et nos connaissances actuelles de notre gamme de produits (utilisés et stockés correctement et pendant leur durée de vie) et doivent être considérés comme une collaboration sans engagement. L'application du produit est hors de notre contrôle et nous déclinons toute responsabilité découlant d'une utilisation incorrecte. Il incombe au client de confirmer et d'évaluer, avant utilisation, par des tests ou des essais, que le produit est adapté à l'usage qu'il souhaite en faire. Notre garantie se limite exclusivement à assurer la qualité de nos produits conformément à nos normes de qualité. Nous nous réservons le droit de modifier les propriétés des produits. Les utilisateurs doivent connaître et utiliser la dernière version mise à jour des fiches techniques, qui leur sera envoyée sur demande ou qu'ils pourront télécharger sur le site web.

NOTE