



# Cecil

PROFESSIONNEL

MAT & VELOURS

## BLANC EXPERT 4L - 15L

### Peinture intérieure



#### Travaux neufs & soignés – Formule Ecolabel

- **HAUTE OPACITÉ** : Cette peinture masque les défauts et permet d'obtenir un résultat optimal en 2 couches.
- **CONFORT D'APPLICATION & TENDU PARFAIT** : Son application donne place à un rendu sans trace de reprise.
- **RÉSISTANCE ET LESSIVABILITÉ** : Spécialement conçue pour offrir une haute résistance à l'abrasion et aux taches.
- **GRANDE BLANCHEUR**



#### DESTINATIONS

Intérieur

#### SUPPORTS

Murs, plafonds et boiseries

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classification AFNOR : famille 1- classe 7b2
- Extrait sec : 38.7% mat – 39% velours
- Densité : 1,52 mat - 1.32 velours g/cm3
- Type de pigment : titane
- Type de liant : alkyde émulsion + acrylique
- Viscosité : onctueux
- Brillance sous 85° d'angle : 2.2 / 2.7 mat  
8.5/ 22 velours
- Résistance à l'abrasion (ISO 11998) :  
Classe 1  
Taux de COV : <4g/L
- Phase : aqueuse / Diluant : EAU
- Aspect du feuil sec :  
MAT : blanc mat profond – Poché fin  
VELOURS : Blanc VELOURS – Tendu.

\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

- Stockage : Conditions 5°C < T°C < 35°C
- Conserver dans son emballage hermétique d'origine.
- CAINTE LE GEL
- Matériel d'application : pinceau, rouleau, pistolet
- Consommation : 10m<sup>2</sup>/L
- **Séchage 20°C / 65%HR : Hors poussière 30Min**  
**Recouvrable 6H pour le MAT et 4H pour le velours**  
**Complet 24H**
- Nettoyage du matériel : eau

## PREPARATION ET MODE D'EMPLOI

- Prêt à l'emploi, bien mélanger le produit avant emploi.

Recommandations : Utiliser une brosse spéciale acrylique ou un rouleau polyamide texturé 12 mm ou 13mm, diluer légèrement pour l'application au pistolet airless ou par temps froid.

Les fonds doivent être secs et préparés conformément au DTU 59.1. La température d'application du produit et du support doit être comprise entre 10°C et 30°C et avec une humidité relative < à 65%.

Retirer un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

ETAT DU SUPPORT	PRÉPARATION	IMPRESSION	FINITION
Supports neufs ou sains : Bétons, enduits plâtres et dérivés, carreaux et plaques de plâtre, bois et dérivés, briques	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brossage / Égrenage</li> <li>■ Dépoussiérage</li> </ul>		
Supports anciens ou tachés, ou humides : Bétons, enduits plâtres et dérivés, carreaux et plaques de plâtre, bois et dérivés, briques	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brossage / Égrenage</li> <li>■ Grattage si besoin (reboucher les trous avec un enduit)</li> <li>■ Dépoussiérage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Impression plaque de plâtre ou impression universelle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2 couches de Blanc EXPERT</li> </ul>
Anciennes peintures, aqueuses ou solvantées, peu adhérentes ou écaillées	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brossage / Grattage des parties non adhérentes</li> <li>■ Décapage des bois peints</li> <li>■ Égrenage des anciennes peintures glycéro</li> <li>■ Rinçage / Séchage</li> </ul>		
Anciennes peintures, aqueuses ou solvantées, en bon état	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lessivage / Rinçage</li> <li>■ Égrenage des anciennes peintures glycéro</li> <li>■ Dépoussiérage / Séchage</li> </ul>		

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

Groupe V33  
 BP1 – 39210 DOMBLANS  
 Service technique 03 84 35 01 11  
[www.cecil.fr](http://www.cecil.fr)