


PIEZAS P PARA FÁBRICAS A REVESTIR

N° DE FICHA TÉCNICA: 0691402

FABRICANTE - LOCALIDAD: CERÁMICA UTZUBAR, S.L. - Etxarri-Aranatz (NAVARRA)
 MODELO: PIEZA P ALIGERADA (G3) CAT I R-10,0 de 245 x 112 x 95
 CODIGO DE DESIGNACION: CL - P - I - 10 - 850(D1) - 245x112x95 - A - L0,350 - E(4,4,4) - N1750(D1) - G3 - FR53 - B0,15
 - I≤3 - M≤0,5
 NOMBRE COMERCIAL: Aligerado P10
 USO PREVISTO: ELEMENTOS EXTERIORES/INTERIORES CON EXIGENCIAS ACÚSTICAS, TÉRMICAS Y DE FUEGO;
 FÁBRICAS ESTRUCTURALES SUSTENTANTES; JUNTA CORRIENTE DE MORTERO



ESQUEMA DEL MODELO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PIEZA

Característica			Método de comprobación	Valor garantizado por el fabricante	Valor exigido por AENOR	
Aspecto y estructura	exfoliaciones / laminaciones		Visual sobre 6 piezas	Ninguna pieza exfoliada / laminada		
	piezas fisuradas			≤ 2 piezas fisuradas	≤ 2 piezas fisuradas	
	piezas desconchadas			≤ 1 pieza desconchada	≤ 1 pieza desconchada	
			UNE 67039 EX	Dimensión media de los desconchados en caras no perforadas < 15 mm		
Tolerancias dimensionales (mm)	Valor medio	largo (l)	UNE-EN 772-16	T1	± 6	± 6
		ancho (a)			± 4	± 4
		grueso (h)			± 4	± 4
	Recorrido	largo (l)		R1	± 9	± 9
		ancho (a)			± 6	± 6
		grueso (h)			± 6	± 6
Espesor de pared (mm)	pared exterior		≥ 6,0		≥ 6,0	
	tabiquillo		≥ 3,0		≥ 3,0	
Paralelismo de caras (Ortogonalidad) (mm)				N/A		
Planicidad de las caras (mm)	Diagonales	l > 300 mm	UNE-EN 772-20	≤ 4,0	≤ 4,0	
		300 ≥ l ≥ 250 mm		≤ 4,0		
		l ≤ 250 mm		≤ 4,0		
Porcentaje de huecos (%)			UNE-EN 772-3	53	> 25; ≤ 60	
Tolerancia admitida sobre % de huecos				Mín: 48 - Máx: 58		
Volumen del mayor hueco (% del bruto)			UNE-EN 772-3/9/16	≤ 12,5	≤ 12,5	
Espesor combinado de tabiquillos (%)			UNE-EN 772-16	≥ 20,0	≥ 20	
Succión (Kg/(m² x min))			UNE-EN 772-11	≤ 3,0	≤ 4,5	
Resistencia normalizada característica (N/mm2)			UNE-EN 772-1	≥ 10,0	≥ 10	
				Cara de apoyo según RL-88: Tabla		
Densidad	Absoluta (Kg/m³)		UNE-EN 772-13	1.750		
	Aparente (Kg/m³)			850		
	Tolerancia (%)			D1	D1 (± 10%)	
Masa (g)			Anexo D RP 34.14	Valor mínimo garantizado por grueso: 2.000		
Durabilidad (Resistencia a la helada)			UNE 67028 EX	F0 sin necesidad de ensayo		
Propiedades térmicas (Método)				Valor tabulado del Catálogo de Elementos Constructivos		
			Catálogo CTE	0,35		
				0,230		
				5/10		
Permeabilidad al vapor de agua - μ			UNE-EN 1745	S0		
Contenido en sales solubles activas			UNE-EN 772-5	≤ 0,50		
Expansión por humedad (mm/m)			UNE 67036	A1		
Reacción al fuego			UNE-EN 13501-1	0,15		
Adherencia (N/mm²)			Anexo C UNE-EN 998-2	NO		
Piezas especiales						
Observaciones:						

El espesor combinado declarado es el correspondiente al sentido del flujo de calor en la fábrica

AENOR

AENOR



Certificado AENOR de Producto



034/001060

AENOR certifica que la organización

CERÁMICA UTZUBAR, S.L.

con domicilio social en Carretera NA-2410, KM 20 31820 ETXARRI-ARANATZ (Navarra - España)

suministra **Piezas de arcilla cocida P para fábricas de albañilería protegidas**

conformes con UNE-EN 771-1:2011+A1:2016 (EN 771-1:2011+A1:2015)

Nº Ficha Técnica 0691402 (ver anexo)

elaboradas en Carretera NA-2410, KM 20 31820 ETXARRI-ARANATZ (Navarra - España)

Esquema de certificación Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 034.14.

Este certificado anula al 034/001060, de fecha 2022-07-03

Primera emisión 2009-07-02
Modificación 2025-03-06
Expiración 2030-03-06

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com