

## DESCRIPCIÓN:

Revestimiento acrílico liso de alta calidad, diseñado para la protección duradera y decoración de fachadas exteriores. Presenta las siguientes características:

- Protección frente a la intemperie (resistencia a rayos UV y lluvia).
- Acabado estético uniforme.
- Mínima absorción de agua.
- Buena resistencia al ensuciamiento.
- Alta cubrición.

## USO RECOMENDADO:

Adecuado para la protección y decoración de fachadas exteriores, incluso en soportes con microfisuras.

## COMPOSICIÓN:

|                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| LIGANTE                 | Copolímero acrílico reticulado por radiación solar (UV).            |
| PIGMENTO Y EXTENDEDORES | Pigmento según color, carbonato cálcico y silicato magnésico.       |
| ADITIVOS                | Espesantes, humectantes, coalescentes, desaireantes y conservantes. |
| DILUYENTE               | AGUA                                                                |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                               |                          |              |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|
| Color                         | Blanco; colores          |              |
| Aspecto                       | Semi-mate                |              |
| Brillo ( $\alpha=85^\circ$ )  | 10 $\pm$ 2 (120 $\mu$ m) | ISO 2813     |
| Viscosidad                    | 130 $\pm$ 10 KU          | ASTM D562    |
| Densidad                      | 1,38 $\pm$ 0,02 kg/litro | ISO 2811-1   |
| Sólidos en volumen            | 47,3%                    | ISO 23811    |
| Rendimiento teórico (2 manos) | 4 m <sup>2</sup> / L     | ISO 23811    |
| Secado                        | 6-8 horas                | UNE 48301    |
| Repintado                     | 12-18 horas              |              |
| Combustibilidad               | Clase M-1                | UNE 23727    |
| Contenido en COV (Cat.A/c)    | máximo 2 g/l             | 2004/42 II A |

## MODO DE EMPLEO:

Remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase.

Modo de aplicación: Brocha, rodillo o pistola airless.

Diluyente: AGUA

Proporción de dilución: 5-10% máximo.

## CONDICIONES DURANTE LA APLICACIÓN:

La temperatura ambiente debe estar comprendida entre +5°C y +35°C.

No aplicar sobre soportes mojados o recalentados, ya que puede afectar seriamente la durabilidad del pintado.

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

- La superficie debe estar seca y limpia de sales o cualquier otro contaminante.
- Sobre pinturas viejas se verificará el estado de las mismas y se procederá a su saneamiento si ello fuera necesario. Para obtener garantía del producto se debe sanear la superficie mediante chorreado.
- En superficies muy pulidas, lijar para abrir el poro.
- Sobre paramentos irregulares enmasillar con plaste los defectos del soporte.
- En superficie con moho, tratar previamente con líquido fungicida.
- Sobre soportes harinosos se aconseja la aplicación de un fijador acrílico NIECRIL (diluido con 3-4 p. de agua x 1p. de NIECRIL) previo a la aplicación del Hargum Fachadas.

## ESTABILIDAD EN ALMACENAJE:

12 meses sin aumento de viscosidad en envase original perfectamente cerrado.  
El envase debe mantenerse al abrigo de temperaturas extremas, inferiores a 0°C y superiores a 35°C.  
Es aconsejable para su conservación, evitar añadir agua a la pintura que no se vaya a utilizar en breve tiempo.

## FORMATO DE SUMINISTRO:

Cubo de polipropileno de 12 litros.

## INDICACIONES DE SEGURIDAD:

PRODUCTO NO INFLAMABLE. No requiere etiquetado especial de peligrosidad según la normativa vigente.

Los datos aquí reseñados están basados en nuestros conocimientos técnicos y experiencia actuales. Pero debido a la imposibilidad de controlar las condiciones de la aplicación, el fabricante no asume ninguna responsabilidad derivada del uso de nuestros productos. Esta ficha anula cualquier otra publicada con anterioridad.