



COLAS - ADHESIVOS
SELLADORES-PINTURAS

Laboratorios Rayt, S.A.U.
N.I.F. A60106382
c/. Garriga, 188-200
08912 BADALONA (Barcelona) España
Tel. 93 460 78 20 - Fax 93 383 63 56
Apartado Correos 39
info@rayt.com - www.rayt.com



FICHA TÉCNICA

Código: R1273 PRIMACOLA C-20 RODILLO

TIPO DE PRODUCTO Adhesivo acrílico en dispersión acuosa exento de disolventes y de aplicación A UNA SOLA CARA A RODILLO.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Para revestimientos de PVC tanto en rollos como en losetas
- PVC multicapas (espuma de PVC compacto)
- VER (vinilo expandido con relieve)
- Revestimientos murales de PVC en duchas y baños

Dimensionalmente estables.

Apropiado igualmente para:

- Revestimientos textiles con los dorsos más comunes, punzonados, dorso sintético, textil no tejido (back line), polipropileno (action back), espuma y látex compacto liso
- Revestimiento de coco y sisal con reverso de látex
- Uso interior

PROPIEDADES

Fácil aplicación a rodillo
Exento de disolventes
No inflamable
Rápido fraguado
Elevada resistencia final

PREPARACIÓN DE LA BASE

Eliminar las capas inestables o que disminuyan la adherencia mediante lijado, fresado o granallado y limpiar cuidadosamente mediante aspiración (no barrido).
Comprobar que la base sea resistente, plana, seca, sin fisuras ni grietas y que se ajusta a las normas vigentes. Tomar las medidas necesarias en caso de deficiencias.
La humedad debe medirse con los aparatos convencionales y ésta no debe exceder del 2,5% en soleras de cemento/hormigón, etc. y del 0,5% en soleras a base de autonivelantes de anhidrita.
Ha de asegurarse una impermeabilidad fiable a la humedad del suelo allí donde haya riesgo de humedad creciente o de condensación.
Según sea la base donde se va a instalar, elegir la imprimación más apropiada, así como el cemento autonivelante, en función del tipo de tránsito que va a recibir (peatonal, hospitalario, industrial, polideportivo, etc.).

Ejemplos:

Base de cemento.

Imprimación: RAYT C-1346-A.

Pasta autonivelante: UZIN NC-145, UZIN NC-170, UZIN NC-172 BI-TURBO.

Base de sulfato cálcico (anhidrita).

Imprimación: RAYT C-1346-A.

Pasta autonivelante: UZIN NC-145, UZIN NC-170, UZIN NC-172 BI-TURBO.



COLAS - ADHESIVOS
SELLADORES-PINTURAS

Laboratorios Rayt, S.A.U.
N.I.F. A60106382
c/. Garriga, 188-200
08912 BADALONA (Barcelona) España
Tel. 93 460 78 20 - Fax 93 383 63 56
Apartado Correos 39
info@rayt.com - www.rayt.com



FICHA TÉCNICA

Código: R1273 PRIMACOLA C-20 RODILLO

Base de asfalto colado sin enarenar.
Imprimación: UZIN PE-260.
Pasta autonivelante: UZIN NC-170 con la adición de UZIN PE-520.
Bases antiguas con restos de adhesivos adheridos.
Imprimación: UZIN PE-260.
Pasta autonivelante: UZIN NC-145, UZIN NC-170, UZIN NC-172 BI-TURBO.

Bases con un alto grado de humedad residual.
Imprimación: UZIN PE-480 con adición de arena de cuarzo.
Pasta autonivelante: UZIN NC-145, UZIN NC-170, UZIN NC-172 BI-TURBO.

Bases tipo terrazo/cerámica.
Eliminar mediante decapado (UZIN RR-194) y posterior fregado, los restos de ceras / antideslizantes / abrillantadores, etc.
Imprimación: RAYT C-1346-A.
Pasta autonivelante: UZIN NC-145, UZIN NC-170, UZIN NC-172 BI-TURBO.

MODO DE EMPLEO

Aplicar el adhesivo mediante rodillo de pelo corto (de 4-6 mm) y a una sola cara, dejando un tiempo de aireación de 5 a 10 minutos y colocar seguidamente el revestimiento o pavimento disponiendo de un tiempo de trabajo útil entorno a los 30 minutos.
Una vez fijado y colocado el revestimiento, presionar de manera uniforme toda la superficie mediante un rodillo de presión para evitar la formación de bolsas de aire, consiguiendo una perfecta humectación con el lecho del adhesivo.
Transcurridos 10 minutos aproximadamente, efectuar de nuevo la operación, especialmente en las juntas y cabezales. Comprobar la buena transferencia del adhesivo al revestimiento, ya que sólo si el dorso está bien alisado y humectado puede obtenerse una buena adhesión.

RENDIMIENTO

Consumos por m²:

Revestimientos con dorso liso: entre 200 – 250 gr
Revestimientos con dorso rugoso: entre 250 – 300 g
Revestimientos textiles: entre 300 – 350 g

OBSERVACIONES

Este adhesivo libre de disolventes permite una rápida instalación. Se puede colocar y fijar el revestimiento simultáneamente a la aplicación del adhesivo.

Los tiempos de trabajo/secado/fraguado están sujetos a las condiciones ambientales de temperatura y humedad del lugar de la instalación.

Evitar durante este proceso la incidencia directa de luz solar.

Dejar estabilizar los materiales a temperatura ambiente (>18°C) del lugar de trabajo 24 horas antes como mínimo.

Referente a la calefacción radiante sistema agua, no debe superar los 28°C, debe ser interrumpida 48 horas antes de la instalación y puede volver a conectarse de forma progresiva transcurrida una semana.



COLAS - ADHESIVOS
SELLADORES-PINTURAS

Laboratorios Rayt, S.A.U.
N.I.F. A60106382
c/. Garriga, 188-200
08912 BADALONA (Barcelona) España
Tel. 93 460 78 20 - Fax 93 383 63 56
Apartado Correos 39
info@rayt.com - www.rayt.com



FICHA TÉCNICA

Código: R1273 PRIMACOLA C-20 RODILLO

Los datos que se detallan están basados en condiciones standard de temperatura y humedad (20°C y 65% h.r).

Trabajar siempre sobre superficies completamente secas, dado que las humedades residuales pueden generar mohos, emisiones secundarias, olores molestos y deficiencias en la adhesión.

La temperatura mínima del suelo debe ser de 15°C y la humedad relativa del 65%, hasta como mínimo 3 días después de la colocación.

Limpiar inmediatamente con agua las manchas y restos de adhesivo en los utensilios o, una vez seco, recurrir a **Eliminacola**.

La soldadura de las juntas debe efectuarse transcurridas 24 horas.

ESTABILIDAD AL ALMACENAJE

En lugar fresco y seco. Su estado óptimo se encuentra durante el primer año de su fabricación. PROTEGERLO DE LAS HELADAS Y DE LA LUZ SOLAR DIRECTA.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe una Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario.

Revisión: 02

Fecha: 02/05/2018

Sustituye: 01 (26/10/2015)

Emisor: Departamento Técnico I+D

Página 3 de 3

Nuestra garantía se limita a una calidad constante, respondiendo que la misma se ajusta a las características técnicas que figuran en nuestros folletos. La información, recomendaciones de empleo y sugerencias sobre el uso de nuestros productos están basadas en nuestra mejor experiencia y conocimiento, pero antes de emplear nuestros productos debe el usuario determinar si son o no adecuados al empleo a que se les destina, asumiendo él mismo toda responsabilidad que pudiera derivarse de su empleo.