



COLAS - ADHESIVOS
SELLANTES - PINTURAS

Laboratorios Rayt, S.A.U.

N.I.F. A60106382
c/. Garriga, 188-200
08912 BADALONA (Barcelona) España
Tel. 93 460 78 20 - Fax 93 383 63 56
Apartado Correos 39
info@rayt.com - www.rayt.com



Código: R951-13 NOVOPREN KLAKE

TIPO DE PRODUCTO

NOVOPREN KLAKE es un adhesivo de contacto monocomponente acuoso en cartucho, sin disolventes, para pegado de piezas de poliestireno expandido, limpiable con agua antes de secar.

DATOS TÉCNICOS

Color	Blanco
Densidad a 20 °C	1340 ± 30 kg / m ³
Tiempo de formación de piel 23 °C	25-30 minutos
Resistencia a la Rotura (EN 205)	3,10 ± 0,2 MPa
Temperatura de aplicación	+5°C a +40°C
Temperatura de servicio	- 20 °C a + 75 °C

APLICACIONES

NOVOPREN KLAKE está especialmente indicado para el encolado de:

- Poliestireno expandido o extrusionado en losetas o paneles
- Aislantes clásicos para la construcción (lanas minerales sobre bases murales, paneles de poliuretano).
- Cornisas decorativas sobre todo tipo de bases absorbentes o no absorbentes.
- NO aconsejado para espejos.
- Pegado de zócalos y rodapiés.

MODO DE USO

Condiciones de la superficie: Los soportes deben ser planos, estar secos, limpios y libres de grasa, polvo, herrumbre, aceite u otras impurezas. La temperatura de la cola y de los soportes debe estar comprendida entre los 12 y los 30° C.

Para el encolado de los aislantes y piezas grandes, se aplicará el adhesivo mediante espátula o mediante puntos (espátula : sobre bases lisas y puntos: sobre bases irregulares). Aplicar el adhesivo únicamente sobre la base del aislante. Poner en contacto con la base para obtener la transferencia del adhesivo. Retirar el aislante. Si la transferencia no ha sido perfecta, añadir adhesivo en los lugares necesarios y realizar nuevamente la transferencia del adhesivo. Después de unos 10 minutos, presionar adecuadamente. El encolado ya estará terminado. Para adherencia de piezas pesadas, se recomienda la fijación suplementaria durante 24 horas.

La limpieza de adhesivo fresco se realiza con agua, y del adhesivo endurecido con agua caliente o con acetona.

CONSUMO

Pegado por cordones de 5mm de diámetro, 15 m. Por cartucho.
Pegado por puntos o espátula, de 300 a 1000 g/m²
Sobre materiales muy porosos, puede ser necesaria una cantidad más importante.

ESTABILIDAD AL ALMACENAJE

El producto se mantiene durante 24 meses en el embalaje original, herméticamente cerrado entre +5° C y +25° C.

SEGURIDAD E HIGIENE

No peligroso. Existe una Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario.

Revision: 06

Sustituye: 05 (02/02/2019)

Date: 18/02/2025

Emisor: Departamento Técnico I+D

Página 1 de 1

Nuestra garantía se limita a una calidad constante, respondiendo que la misma se ajusta a las características técnicas que figuran en nuestros folletos. La información, recomendaciones de empleo y sugerencias sobre el uso de nuestros productos están basadas en nuestra mejor experiencia y conocimiento, pero antes de emplear nuestros productos debe el usuario determinar si son o no adecuados al empleo a que se les destina, asumiendo él mismo toda la responsabilidad que pudiera derivarse de su empleo.