

## MORCEMCOLOR® EPOXI

Mortero de colocación y rejuntado epoxi bicomponente para juntas de 1 a 15 mm



### DESCRIPCIÓN

Mortero epoxi bicomponente antiácido y bacterioestático, para la colocación y el relleno de azulejos cerámicos y mosaicos con juntas de anchura comprendida entre 1 y 15 mm. Resistente a la exposición a los rayos UV y a la acción meteorológica y climatológica.

### COMPOSICIÓN

Mortero epoxídico de dos componentes antiácido, donde la parte A esta constituida por una mezcla de resina epoxídica, inertes silíceos y aditivos, y la parte B está constituida por catalizadores de naturaleza orgánica.

### CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Gran facilidad de aplicación y limpieza incluso en comparación con los morteros cementosos para juntas.
- Colores estables y uniformes en todos los tipos de azulejos.
- Resistente a la exposición a los rayos UV y a la acción meteorológica y climatológica.
- Elevadas resistencias mecánicas.
- Sin absorción.
- Mortero de rejuntado bacterioestático que previene la proliferación de hongos y bacterias en su superficie.
- Ausencia total de grietas, fisuras o cuarteados después del endurecimiento.
- Para colocación y relleno antiácido en pavimentos y revestimientos, interiores y exteriores de azulejos cerámicos y mosaico vítreo con juntas de 1 a 15 mm de anchura.
- Juntas de pavimento con calefacción radiante.
- Pavimentos y revestimientos de baños y duchas.
- Placas de cocina, terrazas y balcones.
- Óptimas resistencias químicas, indicado para superficies expuestas a sustancias químicas agresivas, como: queserías, carnicerías, cervcerías, industrias alimenticias en general, aconsejado también para el relleno de juntas en piscinas, inclusive agua termal o salina.
- Producto apto para el contacto con alimentos.
- El producto puede usarse para el estucado de azulejos cerámicos en ambientes sometidos al contacto directo con alimentos, como cocinas, mataderos, mostradores de procesamiento de carne, pescados, lácteos, pastelerías, etc.
- Idóneo para encolado y relleno de juntas de mosaicos también en piscinas con sistemas MORCEMDRY.

### SOPORTES

- El adhesivo o el mortero utilizado para la colocación de las piezas cerámicas debe estar totalmente endurecido y seco.
- Las juntas deben estar secas y limpias en toda su longitud y profundidad, estando vacías al menos en 2/3 del espesor de la pieza cerámica.
- Deben eliminarse los restos que puedan quedar de adhesivo o mortero entre las juntas.



# MORTEROS PARA JUNTAS

## MORCEMCOLOR® EPOXI

### MODO DE EMPLEO

- Cortar la esquina de la bolsa que contiene el componente B y verterlo en su totalidad sobre el componente A (pasta). Relación de mezcla 100 partes en peso del componente A por cada 8 partes en peso del componente B (usar guantes).
- Mezclar los dos componentes mediante agitación con ayuda de un taladro con un agitador en espiral hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.
- Rascar con una espátula o paleta las paredes y el fondo del recipiente de mezcla para evitar que queden restos de producto sin reaccionar.
- Nunca deben realizarse mezclas parciales.
- El producto obtenido de la mezcla podrá trabajarse durante aprox. 1 hora a una temperatura de 23°C.

#### REJUNTADO DE LA CERAMICA

- Rellenar las juntas con una llana de goma, se debe compactar el producto firmemente, aplicándolo en sentido diagonal a las juntas y quitando el exceso de producto con la misma espátula de goma.
- El tiempo de trabajabilidad y endurecimiento del producto esta notablemente influenciado por la temperatura ambiental, siendo la temperatura ideal para la aplicación la comprendida entre +18°C y +23°C. En estas condiciones el tiempo de trabajabilidad será de 1 hora y el transito será posible después de 24 horas, pero si la temperatura es +15°C se necesitan tres días para poder transitar.
- La puesta en servicio del pavimento con ataques químicos es posible después de 5 días a temperaturas de +23°C y después de 10 días a la temperatura de +15°C.
- A temperaturas comprendidas entre +8°C y +12°C el producto es muy consistente y de difícil aplicación y el tiempo de endurecimiento se prolonga enormemente. Se aconseja no añadir agua ni disolventes para mejorar su trabajabilidad.
- A temperaturas de trabajo muy altas se aconseja aplicar el producto rápidamente con el fin de reducir el tiempo de trabajo por causa del calor de reacción que se puede producir en el rejuntado.

#### LIMPIEZA Y ACABADO

- La limpieza y el acabado se hará cuando el producto está todavía fresco y en el menor tiempo posible con cuidado de no vaciar las juntas y sin dejar velos en la superficie de las piezas cerámicas.
- Manualmente esparcir agua limpia en la superficie de los azulejos, una primera limpieza usando una llana con fieltro blanco mojado, dando movimientos circulares en sentido horario y anti-horario, para sellar perfectamente los costados de las piezas cerámicas y quitando el exceso de producto que quede sobre las piezas cerámicas. A continuación dar una segunda pasada con una esponja rígida (tipo sweepex) para obtener una junta con superficie lisa y cerrada, quitando totalmente el producto de las piezas cerámicas con cuidado de no vaciar las juntas y secando el exceso de agua, evitar dejar velos residuales sobre las piezas cerámicas.
- Cuando el fieltro y la esponja estén impregnados de resina y ya no sea posible su limpieza, estos deben ser sustituidos.
- Otro método de limpieza es con monocepillo, una vez se ha quitado el exceso de junta de la superficie de la cerámica, se esparce agua limpia sobre la superficie rejuntada y se hace la limpieza con un monocepillo equipado de fieltro. Sustituir el disco de fieltro cuando este esté impregnado de producto.
- Si quedaran velos transparentes en la superficie de la cerámica, pueden eliminarse a las 24 horas o después del endurecimiento de la junta (dependiendo de las temperaturas), utilizando DESMOR EPOXI (consultar su ficha técnica para su correcto uso).

#### USO COMO ADHESIVO

- También es apto para el pegado de mosaicos de vidrio y cerámica de cualquier absorción y pequeño formato (no superior a 12 x 24,5 cm) sobre superficies de pared y de suelo.
- Cuando se utiliza como adhesivo está clasificado R2T según norma UNE EN 12004
- Aplicar la masa en el soporte con una llana dentada adecuada y colocar la cerámica ejerciendo una buena presión.

### PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Aplicar preferiblemente el producto con temperaturas comprendidas entre +18 °C y +23°C. Evitar aplicar en condiciones de bajas temperaturas o alta humedad ambiental para evitar la formación de carbonatación superficial que podría alterar la uniformidad del color.
- Quitar inmediatamente las partes de producto excedentes de la superficie de la cerámica puesto que, cuando se endurezca, el producto solo podrá quitarse mecánicamente, con riesgos graves para el resultado final del trabajo.
- Mezclar correctamente los dos componentes (A+B).
- Cambiar frecuentemente el agua de lavado.
- Cambiar frecuentemente el fieltro y la esponja si están impregnados de producto.
- No pisar la superficie recién aplicada para evitar manchar con los residuos de resina el pavimento.
- El producto no puede ser aplicado sobre piezas muy porosas como por ejm. Barro cocido o bordillos de cemento.

# MORTEROS PARA JUNTAS

## MORCEMCOLOR® EPOXI

- No cubrir con telas u otros materiales la superficie recién aplicada para evitar la formación de condensación que comportaría la carbonatación superficial del producto alterando su uniformidad de color. Esperar unas 24-48 horas según la temperatura antes de proteger la superficie.
- En el caso de que la aplicación sea sobre piedras naturales, es indispensable realizar una prueba preliminar para verificar la posible absorción de la resina epoxídica por parte de las losas. En este caso se formaría un velo más oscuro en la superficie y en los costados de las losas que no podrá quitarse. Este problema se presenta en general en mármoles de color claro.
- El producto no puede utilizarse en superficies donde queden confinadas sustancias químicas agresivas admitidas solo para contacto intermitente (ver tablas de resistencia química).
- No mezclar el producto con agua o solventes.
- Para el mantenimiento y la limpieza de superficies rejuntadas con MORCEMCOLOR EPOXI, no se recomienda el uso de lejía. Si no está adecuadamente diluida y bien enjuagada, puede causar un amarilleo de la junta, visible sobre todo en coloraciones claras.
- No utilizar detergentes ácidos o agresivos durante los primeros 5 días después del rejuntado. El uso de ácidos incluso después del endurecimiento completo puede conducir a cambios de color, particularmente visibles en colores claros.
- En las baldosas cerámicas prensadas por compactación y superficie similar a la madera pueden crear problemas para quitar las manchas. En este caso se recomienda realizar una prueba con anterioridad o consultar al departamento técnico.
- No utilizar el producto para aplicaciones no indicadas en esta ficha técnica.

### TABLA DE RESISTENCIAS QUÍMICAS

(La tabla incluida, es una síntesis de las pruebas de resistencia química efectuadas según la norma **UNE EN 12808-1**) RESISTENCIA QUÍMICA DE REVESTIMIENTOS CERAMICOS CON JUNTA MORCEMCOLOR EPOXI AMBIENTE DE DESTINO PAVIMENTOS

| Grupo  | Nombre            | Conc. % | SERVICIO CONTINUO |        |         |         | SERVICIO INTERMITENTE |
|--------|-------------------|---------|-------------------|--------|---------|---------|-----------------------|
|        |                   |         | 24 h              | 7 días | 14 días | 28 días |                       |
| Ácidos | Ácido Acético     | 2.5     | I                 | I      | I       | I       | I                     |
|        |                   | 5       | I                 | I      | I       | B       | I                     |
|        | Ácido clorhídrico | 37      | I                 | I      | I       | B       | I                     |
|        | Ácido cítrico     | 10      | I                 | I      | I       | I       | I                     |
|        | Ácido láctico     | 2.5     | I                 | I      | I       | I       | I                     |
|        |                   | 5       | I                 | I      | I       | I       | I                     |
|        |                   | 10      | I                 | I      | I       | I       | I                     |
|        | Ácido nítrico     | 25      | I                 | I      | I       | I       | I                     |
|        |                   | 50      | I                 | E      | E       | E       | I                     |
|        | Ácido oleico puro | -       | I                 | E      | E       | E       | I                     |
|        | Ácido sulfúrico   | 1.5     | I                 | I      | I       | I       | I                     |
|        |                   | 50      | I                 | I      | I       | I       | I                     |
|        |                   | 96      | E                 | E      | E       | E       | E                     |
|        | Ácido tánico      | 10      | I                 | I      | I       | I       | I                     |
|        | Ácido tartárico   | 10      | I                 | I      | I       | I       | I                     |
|        | Ácido Oxálico     | 10      | I                 | I      | I       | I       | I                     |

# MORTEROS PARA JUNTAS

## MORCEMCOLOR® EPOXI

| Grupo   | Nombre                                       | Conc. % | SERVICIO CONTINUO |        |         |         | SERVICIO INTERMITENTE |
|---------|----------------------------------------------|---------|-------------------|--------|---------|---------|-----------------------|
|         |                                              |         | 24 h              | 7 días | 14 días | 28 días |                       |
| Álcalis | Amoniaco en soluc.                           | 25      |                   |        |         |         |                       |
|         | Sosa caustica                                | 50      |                   |        |         |         |                       |
|         | Hipoclorito de sodio en sol: conc. Cl activo | >10     |                   |        |         | B       |                       |
|         | Hidróxido de potasio                         | 50      |                   |        |         |         |                       |
|         | Bisulfito de sodio                           | 10      |                   |        |         |         |                       |

| Grupo                       | Nombre               | Conc. % | SERVICIO CONTINUO |        |         |         | SERVICIO INTERMITENTE |
|-----------------------------|----------------------|---------|-------------------|--------|---------|---------|-----------------------|
|                             |                      |         | 24 h              | 7 días | 14 días | 28 días |                       |
| Soluciones saturadas a 20°C | Hiposulfito de sodio |         |                   |        |         |         |                       |
|                             | Cloruro de calcio    |         |                   |        |         |         |                       |
|                             | Cloruro de sodio     |         |                   |        |         |         |                       |
|                             | Cloruro de hierro    |         |                   |        |         |         |                       |
|                             | Azúcar               |         |                   |        |         |         |                       |

| Grupo                  | Nombre                 | Conc. % | SERVICIO CONTINUO |        |         |         | SERVICIO INTERMITENTE |
|------------------------|------------------------|---------|-------------------|--------|---------|---------|-----------------------|
|                        |                        |         | 24 h              | 7 días | 14 días | 28 días |                       |
| Aceites y combustibles | Gasolina               |         |                   |        |         | B       |                       |
|                        | Trementina             |         |                   |        |         |         |                       |
|                        | Gasóleo                |         |                   |        |         |         |                       |
|                        | Aceite de oliva virgen |         |                   |        |         |         |                       |
|                        | Aceite lubricante      |         |                   |        |         |         |                       |

| Grupo     | Nombre            | Conc. % | SERVICIO CONTINUO |        |         |         | SERVICIO INTERMITENTE |
|-----------|-------------------|---------|-------------------|--------|---------|---------|-----------------------|
|           |                   |         | 24 h              | 7 días | 14 días | 28 días |                       |
| Solventes | Acetona           |         |                   | E      | E       | E       |                       |
|           | Glicol etilénico  |         |                   |        |         |         |                       |
|           | Glicerina         |         |                   |        |         |         |                       |
|           | Alcohol etílico   |         |                   |        | B       | E       |                       |
|           | Gasolina solvente |         |                   |        |         |         |                       |
|           | Agua oxigenada    | 10      |                   |        |         |         |                       |
|           |                   | 25      |                   |        |         |         |                       |

# MORTEROS PARA JUNTAS

## MORCEMCOLOR® EPOXI

### CONSUMO SEGÚN DIMENSIONES (KG/M²)

#### LEYENDA:

- "I" Resistencia ideal
- "B" Resistencia buena
- "E" Resistencia Escasa

Si bien las informaciones presentes en esta ficha técnica son el resultado de nuestra experiencia, igualmente tienen un valor meramente indicativo. Cada caso específico debe ser sometido a pruebas prácticas preliminares por parte del utilizador que se asume la responsabilidad final del trabajo.

Resistencia química a los distintos productos químicos a 23 °C, para temperaturas superiores consultar previamente al departamento técnico.

| FORMATO DE BALDOSA<br>(mm)   | ANCHURA DE JUNTA (mm) |      |                                                      |      |      |      |      |
|------------------------------|-----------------------|------|------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                              | 1,5                   | 2    | 3                                                    | 4    | 5    | 7    | 10   |
| 25x25x3                      | 0,56                  | 0,74 | 1,12                                                 | 1,49 | 1,86 | 2,60 | 3,72 |
| 50x50x4                      | 0,37                  | 0,50 | 0,74                                                 | 0,99 | 1,24 | 1,74 | 2,48 |
| 50x50x8                      | 0,74                  | 0,99 | 1,49                                                 | 1,98 | 2,48 | 3,47 | 4,96 |
| 100x100x8                    | 0,37                  | 0,50 | 0,74                                                 | 0,99 | 1,24 | 1,74 | 2,48 |
| 125x24x12                    | 0,34                  | 0,45 | 0,68                                                 | 0,91 | 1,13 | 1,58 | 2,26 |
| 150x150x6                    | 0,19                  | 0,25 | 0,37                                                 | 0,50 | 0,62 | 0,87 | 1,24 |
| 150x150x8                    | 0,25                  | 0,33 | 0,50                                                 | 0,66 | 0,83 | 1,16 | 1,65 |
| 200x200x8                    | 0,19                  | 0,25 | 0,37                                                 | 0,50 | 0,62 | 0,87 | 1,24 |
| 250x330x8                    | 0,13                  | 0,17 | 0,26                                                 | 0,35 | 0,44 | 0,61 | 0,87 |
| 300x300x8                    | 0,12                  | 0,17 | 0,25                                                 | 0,33 | 0,41 | 0,58 | 0,83 |
| 300x600x8                    | 0,09                  | 0,12 | 0,19                                                 | 0,25 | 0,31 | 0,43 | 0,62 |
| 400x400x8                    | 0,09                  | 0,12 | 0,19                                                 | 0,25 | 0,31 | 0,43 | 0,62 |
| 450x450x8                    | 0,08                  | 0,11 | 0,17                                                 | 0,22 | 0,28 | 0,39 | 0,55 |
| 600x600x10                   | 0,08                  | 0,10 | 0,16                                                 | 0,21 | 0,26 | 0,36 | 0,52 |
| 600x1200x10                  | 0,06                  | 0,08 | 0,12                                                 | 0,16 | 0,19 | 0,27 | 0,39 |
| 1000x1000x10                 | 0,05                  | 0,06 | 0,09                                                 | 0,12 | 0,16 | 0,22 | 0,31 |
| <b>CONSUMO COMO ADHESIVO</b> |                       |      | <b>Llana dentada de 4 mm,<br/>Consumo: 1,6 kg/m²</b> |      |      |      |      |

\* Consumos calculados para junta vacía, sin restos de adhesivo.

\*\*Para el cálculo de consumo de cualquier otro formato, use la siguiente fórmula:  $(A+B)/(A \times B) \times C \times D \times 0,155 = \text{kg/m}^2$

Donde:

A = Ancho de azulejo (cm)

B = Longitud de azulejo (cm)

C = Espesor del azulejo (mm)

D = Ancho de junta (mm)

### PRESENTACIÓN

Botes de plástico bicomponentes en formato de 2,5 kg en pale de 437,5 kg y de 5 kg en pales de 500 kg. Almacenamiento hasta 24 meses en su envase original cerrado y sin volcar, al abrigo de la intemperie y la humedad.

# MORTEROS PARA JUNTAS

## MORCEMCOLOR® EPOXI

### DATOS TÉCNICOS

(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)

| DATOS DE APLICACION                   |                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tiempo de espera para su aplicación   | <b>Puesta en el pavimento</b>                                      |
|                                       | · Con adhesivo normal: 24 horas                                    |
|                                       | · Con adhesivo rápido: 4 horas                                     |
|                                       | · Con mortero: 7-10 días                                           |
|                                       | <b>Puesta en revestimiento</b>                                     |
|                                       | · Con adhesivo normal: 6-8 horas                                   |
|                                       | · Con adhesivo rápido: 4 horas                                     |
|                                       | · Con mortero: 2-3 días                                            |
| Relación de mezcla                    | Componente A: 100 partes en peso<br>Componente B: 8 partes en peso |
| Consistencia de la mezcla             | Pastosa                                                            |
| Densidad del producto amasado         | 1.55 g/cm <sup>3</sup>                                             |
| Tiempo de vida de la masa             | Aprox. 1 hora en T= +23°C                                          |
| Temperaturas de aplicación permitidas | De + 12°C a +30°C                                                  |
| Temperaturas de aplicación preferidas | De + 18°C a +23°C                                                  |
| Transitabilidad                       | 24 horas en T=+23°C                                                |
| Tiempo de puesta en servicio          | 5 días en T=+23°C                                                  |
| Anchura de las juntas                 | De 1 a 15 mm                                                       |

  

| PRESTACIONES COMO ADHESIVO                             |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Adhesión al corte Inicial EN 12003                     | ≥ 2 N/mm <sup>2</sup> |
| Adhesión al corte después de inmersión en agua EN12003 | ≥ 2 N/mm <sup>2</sup> |
| Adhesión al corte después de shock térmico EN12003     | ≥ 2 N/mm <sup>2</sup> |
| Clasificación según UNE-EN 12004                       | R2T                   |

Rev. 25\_03 · Esta revisión anula todas las anteriores. Compruebe última revisión en la página web · www.grupopuma.com · 957 10 22 10



# MORTEROS PARA JUNTAS

## MORCEMCOLOR® EPOXI

| PRESTACIONES COMO REJUNTADO                                 |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Resistencia a la abrasión (UNE-EN12808-2)                   | ≤ 250 mm <sup>3</sup>  |
| Resistencia a flexión después de 28 días (UNE-EN12808-3)    | ≥ 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a compresión después de 28 días (UNE-EN12808-3) | ≥ 45 N/mm <sup>2</sup> |
| Retracción (UNE-EN12808-4)                                  | ≤ 1,5 mm/m             |
| Absorción de agua después de 4 horas (UNE-EN12808-5)        | ≤ 0,1 g                |
| Temperaturas de trabajo                                     | De -20 °C a + 100 °C   |
| Clasificación según UNE-EN 13888                            | RG                     |

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN |                                     |                             |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Aspecto                 | Componente A: pasta coloreada densa | Componente B: líquido denso |
| Colores disponibles     | Blanco EP 154                       |                             |
|                         | Beige EP 172                        |                             |
|                         | Gris EP 157                         |                             |
|                         | Gris Oscuro EP 156                  |                             |
|                         | Marrón EP 189                       |                             |
| Clasificación aduanera  | 35069100                            |                             |

### NOTA

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso de GRUPO PUMA ni liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.

GRUPO PUMA no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones constructivas por parte de la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, limitándose la responsabilidad de GRUPO PUMA exclusivamente a los posibles daños atribuibles directa y exclusivamente a los productos suministrados, individuales o integrados en sistemas, debido a fallos en la fabricación de aquellos.

En cualquier caso, el redactor del proyecto de obra, la dirección técnica o responsable de la obra, o subsidiariamente la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, deben cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las características de los mismos, así como las condiciones, soporte y posibles patologías de la obra en cuestión.

Los valores de los productos o soluciones constructivas de GRUPO PUMA que en su caso sean determinados en la norma UNE o cualquier otra que le fuera de aplicación en cada caso se refieren exclusivamente a las condiciones expresamente estipuladas en dicha normativa y que vienen referidos, entre otros, a unas determinadas características del soporte, condiciones de humedad y temperatura, etc. sin que sean exigibles a ensayos obtenidos en condiciones diferentes, todo ello de acuerdo con lo expresamente establecido en la normativa de referencia.