

Malla SATEPRO THERM

Malla de fibra de vidrio

- Indicada para el refuerzo de morteros en Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE - ETICS)

Ficha técnica



Largo
50 m

Ancho
100 cm

Peso
160 g/m² +/- 5%

Luz de malla	4,0 x 4,0 mm
Resistencia a la tensión	Urdimbre ≥ 1500 N/ cm Trama ≥ 1700 N/5cm
Resistencia a la Tensión tras 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio	Urdimbre ≥ 50% Trama ≥ 50%
Elongación Trama	Urdimbre ≤ 6 % Trama ≤ 5,5 %
Propiedades	Alta estabilidad dimensional Resistente a los álcalis Alta resistencia a la tracción.

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.