



FÍCHA TÉCNICA N° 09/2016

Tipo de producto: Lámina de alta permeabilidad al vapor de agua

Código de indentificación del tipo de producto: 165

Nombre comercial: Lámina EUROTOP S65 1,5mx50m

Estructura: Laminado de polipropileno no tejido con película activa de PP+CaCO₃

Parámetros:

PARÁMETRO	NORMATIVA	UNIDAD	VALOR
Longitud	PN-EN 1848-2	[m]	50
Ancho	PN-EN 1848-2	[m]	1,5
Rectitud	PN-EN 1848-2	-	Cumple
Estabilidad dimensional Medida longitudinal / transversal	PN-EN 1107-2	[%]	-
Gramaje	PN-EN 1849-2	[g/m ²]	165
Reacción al fuego	PN-EN1350-1	[Clase]	E
Resistencia al agua después del envejecimiento artificial	PN-EN 1928 (Method A)	[Clase]	W1
Transmisión de vapor de agua (Sd)	PN-EN ISO 12572/C	[m]	0,010
Resistencia a la tracción antes del envejecimiento artificial Longitudinal / transversal	PN-EN1231-1 A PN-EN13859-1	[N/50mm]	360/250
Alargamiento antes del envejecimiento artificial Longitudinal / transversal	PN-EN 12311-1 A PN-EN13859-1	[%]	72/92
Resistencia a la elongación a lo largo/ a lo ancho	PN-EN 12310-1 PN-EN 13859-1/B	[N]	240/310
Flexibilidad a baja temperatura	PN-EN 1109	[°C]	-25
Resistencia a la tracción tras envejecimiento artificial Longitudinal / transversal	PN-EN 12311-1 A PN-EN 13859-1	[N/50mm]	320/210
Alargamiento tras envejecimiento artificial a lo largo/ a lo ancho	PN-EN 12311-1 A PN-EN 13859-1	[%]	52/72

Aplicación:

1. Capas flexibles para impermeabilización - Bajo techos discontinuos, según PN-EN 13859-1: Septiembre 2010

- 1.1. Como revestimiento previo, sellado de las cubriciones de tejado que se basan en listones y rastreles en cubiertas no ventiladas y en cubiertas ventiladas con revestimientos ventilados;
- 1.2. Como capa protectora-espaciadora de aislamiento térmico bajo cubriciones a base de revestimientos en cubiertas ventiladas con una pendiente $> 10^\circ$;
- 1.3. Como sellado de cubriciones colocadas en contacto con el revestimiento - bajo tejas, por ejemplo de pizarra, chapa, fibrocemento, etc. en cubiertas ventiladas y no ventiladas.
- 1.4. Como sellado de placas de aislamiento térmico "sobre viga", p.ej. PIR, PUR etc. según las instrucciones del fabricante.

2. Capa flexible para la impermeabilización – Tras paredes, según PN-EN 13859-2: Septiembre 2010

- 2.1. Como aislante contra el viento (capa impermeable al agua) en paredes de estructura de madera o construcción metálica;
- 2.2. Como sellado y protección del aislamiento térmico en techos de madera y hormigón.

Condiciones de almacenamiento: Los rollos deben almacenarse en un lugar seco y fresco, en un suelo plano y limpio.

Embalaje: Los rollos se envasan en un envoltorio de EUROTOP S65, colocado en un pallet de madera, 25 piezas en cada uno. La etiqueta EUROTOP S65 se agrega a cada rollo. Los pallets están protegidos con lámina de plástico.

Fabricante: FAKRO sp. z o.o.
ul. Węgieńska 144 a
33-300 Nowy Sącz

Esta ficha técnica se ha elaborado en base a la declaración de prestaciones nº **06/2016/ND**.

*La información se ha preparado de una Buena fe, es preciso y consistente con nuestro conocimiento actual del tema. Los parámetros fueron preparados sobre la base de los valores medios comprobados durante nuestro proceso de producción estándar.
Documento para la distribución solamente en su totalidad.*