

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

**DoP – PT – Pavimento SPC WESTCOAST Flooring Island Premium Plus Cork
Collection 9,0mm (8+1,0 Cork) 0,70mm - Carvalho Berlengas**

Código de Identificação único do produto-tipo:

Pavimento SPC WESTCOAST Flooring Island Premium Plus Cork Collection 9,0mm (8+1,0 Cork) 0,70mm - Carvalho Berlengas

Utilização(ões) prevista(s):

Revestimento de piso para aplicação em ambientes internos, conforme norma harmonizada aplicável.

Importador:

Revesperfil, Lda.

Rua 25 de Novembro, nº 762, 2480-168 Ribeira de Baixo – Porto de Mós – Portugal

Tel.: + 351 244 491 668

www.revesperfil.pt

Organismo(s) notificado(s):

Não aplicável.

Desempenho(s) declarado(s):

Dimensões	1380mm(comprimento) x 228mm(largura) x 9.0mm (espessura 8 SPC+1.0mm CORK) e classe de Resistência 0.7mm Classe 34/43			
Embalagem	5 réguas por caixa(1.573m2) / 36 cx/Paleta (56.63m2) 26kg/cx 936kg/Pal			
1				
Testes	Standard	Peças testadas		Validado?
Comprimento	1380 ±1mm	20pcs	1380	Sim
Largura	228±0,15mm	20pcs	227,97-228,10	Sim
Espessura	9 ±0,20mm	20pcs	7.98-8.20	Sim
Diferença Altura	Has 0,10mm/Hmax≤ 0,15mm	8pcs	0	Sim
Diferença na Junta	Oas 0,10mm /Omax≤ 0,15mm	8Pcs	0	Sim
2 Inspeções de embalagens				
Testes	Standard	Peças testadas		Validado?
Correspondência de cores	De acordo com a amostra	20pcs	NA	NA
	Igual ao Último Lote	20pcs	NA	NA
Relevo	De acordo com a amostra	20pcs	NA	NA
Brilho	6-8 degree	20pcs	6,5-8	Sim
Defeitos Visuais	De acordo com a amostra de defeitos	125pcs	1pcs	Sim
3 Inspeções de embalagens				
Testes	Standard	Peças testadas	Resultados do Teste	Validado?
Paletização	Regras Acordadas	5pcs	PASS	Sim
Paleta	Regras Acordadas	5pcs	PASS	Sim
Caixa e Folheto	Regras Acordadas	20pcs	PASS	Sim
Inserções	Regras Acordadas	5pcs	NA	NA

4 Testes				
Testes	Standard	Peças testadas	Resultados do Teste	Validado?
Abrasão	≥ 4000Cycles(0.7mm Wear Layer)	1pcs	≥ 4400	Sim
Densidade	1.95-2.15 g/CM³	3pcs	2.09	Sim
Estabilidade Dimensional	Ave≤ 0,10% Max≤ 0,15%	3pcs	Ave=0,08%	Sim
Dureza	≥ 65 HD	3pcs	78	Sim
Peel Resistance	≥ 50N/50mm	3pcs	75	Sim

5 Testes Laboratório			
Dados Técnicos	Resultado	Norma	Testado por
Castor Chair Test	Nenhum dano foi encontrado após o teste	(EN 425:2002) 23999:2012	SGS
Anti-derrapante	α: 11.0° Avaliação: R10	DIN 51130:2014-02	SGS
Reação ao fogo	Re-s1Fumaça ≤ 750% minutes	EN 13501-1: 2007 + A1: 2009	Intertek
Emissão de Formaldeído	Class E1 Não detectado (<MDL); MDL = 0.080mg/m³	EN 717-1: 2004	SGS
Absorção de Água	0.16%	ISO 62:2008 Method 1	SGS
Resistência de Bactérias	0; Nenhum crescimento aparente sob o microscópio	ISO 846: 1997	Intertek
Todos os testes SVHC (174 items) relativos ao REACH	Não detectado (Menor que RL) RL = Reporting Limit RL(%) = 0.0050	(EC) No 1907/2006	SGS
Conteúdo do PCP	Não detectado (<MDL) MDL = 0.5 mg/kg	EN14014:2004	SGS
Conteúdo do Chumbo (Pb)	Não detectado (<MDL) MDL = 0.002%	CPSC-CH-E1002-08.3	SGS
Alteração de cor à Luz artificial	Grade 6 ASTM F1515	ISO 105-802:2014 0.87	Intertek
Compostos Orgânicos Voláteis (VOC)	Não detectado	ASTM D5116-10	Intertek
Dimensional Stability & Curling	Ondulação = 0mm Mudança Dimensional: Paralelo 0.7%; Perpendicular 0.3%	EN ISO 23999: 2012	SGS
Análise Elementos Tóxicos	Não detectado (Menos que o limite de detecção 5mg/kg)	EN 71-3:1994 + A1:2000/AC:2002	Intertek
Resistência Térmica	0.033 (m²K)/W	EN 12667: 2001	Intertek
Carga Estática	1,000 Lbs	ASTM F970	Intertek
Resistência à Limpeza	Nenhuma mudança visível após 10 minutos (com acetona, café, H2O2, graxa de sapatos)	EN 438-2:2005	Intertek
Resistência à abrasão	IP-4000 CYCLES 0.015 CLASS T	EN-660-2	EPH
Classe Transmissão de Som de Impacto	STC53	ASTM E2179-2003 (R2016)	Intertek
Classe de Isolamento de Impacto	IIC56	ASTM E492-09	Intertek
Melhoria Ponderada do Isolamento Sonoro do Impacto	ΔLn,w = 22dB	ISO 10140-3-2010 + A1-2015	Intertek
Nível de Pressão Normalizado ImpactSound Ponderado	Ln,w = 51dB; Ci=1dB	ISO 10140-3-2010 + A1-2015	Intertek

6 Garantia	
Uso Doméstico 20 anos / Uso Comercial 5 Anos	

O desempenho do produto identificado é conforme com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o regulamento (EU) nº305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado.

Porto de Mós, 25 de fevereiro de 2026

A Gerência

Revesperfil
 Perfis e Revestimentos, Lda
 Nif: 507 639 820
 Rua 25 de Novembro, 762
 Ribeira de Baixo 2480 - 168 Porto de Mós