

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

**DoP – PT – Pavimento SPC PainelTech Confort Collection 8,5mm (7+1,5 IXPE)
0,70mm - Carvalho Regina**

Código de Identificação único do produto-tipo:

Pavimento SPC PainelTech Confort Collection 8,5mm (7+1,5 IXPE) 0,70mm - Carvalho Regina

Utilização(ões) prevista(s):

Revestimento de piso para aplicação em ambientes internos, conforme norma harmonizada aplicável.

Importador:

Revesperfil, Lda.

Rua 25 de Novembro, nº 762, 2480-168 Ribeira de Baixo – Porto de Mós – Portugal

Tel.: + 351 244 491 668

www.revesperfil.pt

Organismo(s) notificado(s):

Não aplicável.

Desempenho(s) declarado(s):

Dimensões	1380 mm (comprimento) x 228 mm (largura) x 7 mm espessura + 1,5 mm IXPE Classe de Resistência 0,70mm Classe 34/43		
Embalagem	5 réguas por caixa (23 Kg) = 1,573m ²		
DESCRIÇÃO			
Espessura total	EN ISO 24346	mm	8,50
Espessura da camada de desgaste	EN ISO 24340	mm	0,70
Dimensões	EN ISO 24342	mm	1380x228
Peças / m ² por caixa	5	peças	1.573 m ²
CLASSIFICAÇÃO			
Classe Europeia	EN ISO 10874	classe	33
Classe Fogo	EN 13 501-1	classe	Bfl-s1
Resistência ao deslizamento	EN14041	classe	R10

DESEMPENHOS			
Resistência ao desgaste	NALFA LF 01-2011		IP-9000 ciclos
Perda por abrasão	EN-660-2		0.015 CLASSE T
PCP	FD CENTR14823:2006		NÃO DETETADO
Solidez da cor à luz	EN ISO 105 B02		6
Resistência SHIP	EN14041		R10
Resistência ao Fogo	EN14041		BF1-S1
Teste de Fialato	ASTM D3421		NÃO DETETADO
ROHS	2011/65/EU		NÃO DETETADO
Resistência a manchas	EN423		NÃO DETETADO
Determinação da estabilidade dimensional	ASTM F 2199-09	%	LARGURA 0.02/COMPRIMENTO 0.04
Retangularização	ASTM F2055	mm	CURTO 0.03, COMPRIDO 0.09
Comprimento	EN427	mm	0.25
Largura	EN427	mm	0.15
Espessura	EN428	mm	0.15
Força da camada superior	EN431	N	0.7MM, > 100N
Efeito de uma cadeira giratória	EN425		SEM DANOS VISÍVEIS
Emissão VOC	DIN EN ISO 16000-9		PASS
Recoo residual	ASTM F1914		0.40%
Resistente a produtos químicos	ASTM F925		SEM ALTERAÇÕES
Resistente ao calor	ASTM F1514	ΔE*	0.49
Resistente à luz	ASTM F1515	ΔE*	0.87
Coefficiente de atrito estático	ASTM C1028		DRY 0.94 WET 0.68
Resistente à carga estática	ASTM F970	mm	0.04
Condutividade Térmica	ASTM C518	w/ m-k	0.163
Resistência Térmica	ASTM C518	(m ² ·k)/w	0.033
Melhoria ponderada do isolamento acústico de impacto	ISO 717-2:2020	ΔLw=	16dB
Adaptação de espectro	ISO 717-2:2020	CIA	-9dB
AMBIENTE / VOC			
Emissão VOC	DIN EN ISO 16000-9		PASS

O desempenho do produto identificado é conforme com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o regulamento (EU) nº305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado.

Porto de Mós, 25 de fevereiro de 2026

A Gerência

Fernando Manuel Romão Santos

Revesperfil
Perfis e Revestimentos, Lda
Nif: 507 639 820
Rua 25 de Novembro, 762
Ribeira de Baixo 2480 - 168 Porto de Mós