

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

**DoP – PT – Pavimento SPC FTD Floors Spanish Colection 5mm (4+1,5IXPE)
0,55mm - Carvalho Sevilha**

Código de Identificação único do produto-tipo:

Pavimento SPC FTD Floors Spanish Colection 5mm (4+1,5IXPE) 0,55mm - Carvalho Sevilha

Utilização(ões) prevista(s):

Revestimento de piso para aplicação em ambientes internos, conforme norma harmonizada aplicável.

Importador:

Revesperfil, Lda.

Rua 25 de Novembro, nº 762, 2480-168 Ribeira de Baixo – Porto de Mós – Portugal

Tel.: + 351 244 491 668

www.revesperfil.pt

Organismo(s) notificado(s):

Não aplicável.

Desempenho(s) declarado(s):

Dimensões	1220mm (comprimento) x 183mm (largura) x 4mm (espessura) (0.55mm—Camada de Resistência) + 1. mm IXPE (espuma)		
Embalagem	10 régua por caixa(22Kgp/ caixa)		
Dados Técnicos	Resultado	Norma	Testado por
Castor Chair Test	Nenhum dano foi encontrado após o teste	(EN 425:2002) 23999:2012	SGS
Anti-derrapante	α : 11.0° Avaliação: R10	DIN 51130:2014-02	SGS
Reação ao fogo	B _{s1} -Fumaça $\leq$ 750% minutes	EN 13501-1: 2007 + A1: 2009	Intertek
Emissão de Formaldeído	Class E1 Não detectado (<MDL); MDL = 0.080mg/m ³	EN 717-1: 2004	SGS
Absorção de Água	0.16%	ISO 62:2008 Method 1	SGS
Resistência de Bactérias	0; Nenhum crescimento aparente sob o microscópio	ISO 846: 1997	Intertek
Todos os testes SVHC (174 items) relativos ao REACH	Não detectado (Menor que RL) RL = Reporting Limit RL(%) = 0.0050	(EC) No 1907/2006	SGS
Conteúdo do PCP	Não detectado (<MDL) MDL = 0.5 mg/kg	EN14014:2004	SGS
Conteúdo do Chumbo (Pb)	Não detectado (<MDL) MDL = 0.002%	CPSC-CH-E1002-08.3	SGS

Alteração de cor à Luz artificial	Grade 6	ISO 105-B02:2014	Intertek
Compostos Orgânicos Voláteis (VOC)	Não detectado	ASTM D5116-10	Intertek
Dimensional Stability & Curling	Ondulação = 0mm Mudança Dimensional: Paralelo 0.7‰; Perpendicular 0.3‰	EN ISO 23999: 2012	SGS
Análise Elementos Tóxicos	Não detectado (Menos que o limite de detecção 5mg/kg)	EN 71-3:1994 + A1:2000/AC:2002	Intertek
Resistência Térmica	0.086 (m²K)/W	EN 12667: 2001	Intertek
Carga Estática	1,000 Lbs	ASTM F970	Intertek
Resistência à Limpeza	Nenhuma mudança visível após 10 minutos (com acetona, café, H2O2, graxa de sapatos)	EN 438-2:2005	Intertek
Resistência à abrasão	passar	ASTM D3384	EPH
Classe Transmissão de Som de Impacto	STC53	ASTM E2179-2003 (R2016)	Intertek
Classe de Isolamento de Impacto	IIC56	ASTM E492-09	Intertek
Melhoria Ponderada do Isolamento Sonoro do Impacto	$\Delta L_{n,w} = 22\text{dB}$	ISO 10140-3-2010 + A1-2015	Intertek
Nível de Pressão Normalizado ImpactSound Ponderado	$L_{n,w} = 51\text{dB}$; $C_i = 1\text{dB}$	ISO 10140-3-2010 + A1-2015	Intertek

O desempenho do produto identificado é conforme com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o regulamento (EU) nº305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado.

Porto de Mós, 25 de fevereiro de 2026

A Gerência


Revesperfil
 Perfis e Revestimentos, Lda
 Nif: 507 639 820
 Rua 25 de Novembro, 762
 Ribeira de Baixo 2480 - 168 Porto de Mós