


CE 15		la paloma cerámicas	
Pieza P de Arcilla Cocida para fábrica de albañilería, Categoría II.		Fabricante: KLINKER -SEG S.L. Ctra. de Coca Km1 40450 Nava de la Asunción Segovia	
Documento de Declaración de Prestaciones Nº:			
KS/LH305.245.190/TA/DP			
EN 771-1:2.011 +A1:2.016			
Configuración			
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)		305x245x190 mm	
Tolerancias Dimensionales	Valor Medio (l; a; h)	T1 (7; 6; 6)	
	Recorrido (l; a; h)	R1 (10; 9; 8)	
Espesor de Paredes	Pared Exterior No Vista	≥7,0 mm	
	Pared Interior	≥ 5,0 mm	
Paralelismo de las caras de apoyo		NPD	
Planeidad de las caras	l ≥ 300mm	≤ 4,0 mm	
	300 ≥ l ≥ 250mm	≤ 4,0 mm	
	l ≤ 250mm	≤ 4,0 mm	
Porcentaje de Huecos/Grupo(Tabla4.1 DBSE-F)		≤ 55%	Aligerada
Volumen del Mayor Hueco		NPD	
Espesor combinado de tabiquillos		NPD	
Densidad / Tolerancia	Aparente	950 Kg/m ³	D1
	Absoluta	2.000 Kg/m ³	
Resistencia a Compresión / Categoría		10 N/mm ²	II
Absorción de Agua		NPD	
Succión		≤ 2,5	
Durabilidad		F0	
Expansión por Humedad		≤ 1	
Contenido en Sales Solubles		S0	
Eflorescencias		NPD	
Reacción al Fuego		A1	
Propiedades Térmicas Conductividad Valores Tabulados CTE		0,28 /0,57	
λ pieza (W/m·K) / R _{muro} (m ² ·K/W)			
Permeabilidad al Vapor de Agua (CTE)		10	
Adherencia		0,15 N/mm ²	
Rev. 2 - 09/06/2.017			