


 0099	JOSE ISIDRO TORRES, S. L. PLANTA EL PINAR Ctra. Toro-Alaejos Km 7 49800 - TORO - ZAMORA - ESPAÑA 09	UNE EN 12620 Áridos para hormigón PD-016					
		0-4	0-6	2-6	6-12	6-20	16-32
Tamaño		0/4 (d/D)	0/6 (d/D)	2-6 (d/D)	6-12 (d/D)	6/20 (d/D)	16/32 (d/D)
Granulometría (*)		G _F 85	G _A 90	G _C 90/15	G _C 85/20	G _C 90/15	G _C 90/15
Forma de las partículas		FI _{NR}	FI _{NR}	FI _{NR}	FI ₂₀	FI ₁₅	FI ₂₀
Densidad de las partículas		2,6-2,8 (Mg/m ³)	2,6-2,8 (Mg/m ³)	2,6-2,8 (Mg/m ³)	2,6-2,8 (Mg/m ³)	2,6-2,8 (Mg/m ³)	2,6-2,8 (Mg/m ³)
Contenido en conchas del árido grueso		SC _{NR}	SC _{NR}	SC _{NR}	SC _{NR}	SC _{NR}	SC _{NR}
Contenido en finos		f ₃	f ₃	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}
Calidad de los finos (EA)		> 75	> 75	Sin requisitos	Sin requisitos	Sin requisitos	Sin requisitos
Resistencia a la fragmentación del árido grueso		LA _{NR}	LA _{NR}	LA _{NR}	LA ₂₅	LA ₂₅	LA ₂₅
Resistencia al desgaste del árido grueso		M _{DE} NR	M _{DE} NR	M _{DE} NR	M _{DE} NR	M _{DE} NR	M _{DE} NR
Resistencia al pulimento		CPA _{NR}	CPA _{NR}	CPA _{NR}	CPA _{NR}	CPA _{NR}	CPA _{NR}
Resistencia a la abrasión		CAV _{NR}	CAV _{NR}	CAV _{NR}	CAV _{NR}	CAV _{NR}	CAV _{NR}
Resistencia a la abrasión por neumáticos claveteados		A _N NR	A _N NR	A _N NR	A _N NR	A _N NR	A _N NR
Cloruros		0,01 (%Cl)	0,01 (%Cl)	0,01 (%Cl)	0,0 (%Cl)	0,0 (%Cl)	0,0 (%Cl)
Sulfatos solubles en ácido		AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}
Azufre total		< 1 (%S)	< 1 (%S)	< 1 (%S)	< 1 (%S)	< 1 (%S)	< 1 (%S)
Componentes que alteran el tiempo de fraguado y de endurecimiento del hormigón		No contiene	No contiene	No contiene	Sin requisitos	Sin requisitos	Sin requisitos
Contenido de carbonato en el árido fino para superficies pavimentadas de hormigón		Sin requisitos	Sin requisitos	Sin requisitos	Sin requisitos	Sin requisitos	Sin requisitos
Retracción por secado		Sin requisitos	Sin requisitos	Sin requisitos	Sin requisitos	Sin requisitos	Sin requisitos
Componentes que afectan a la estabilidad de volumen de escorias de horno alto enfriadas por aire		Sin requisitos	Sin requisitos	Sin requisitos	Sin requisitos	Sin requisitos	Sin requisitos
Absorción de agua		< 1 (%WA)	< 1 (%WA)	< 1 (%WA)	< 1 (%WA)	< 1 (%WA)	< 1 (%WA)
Resistencia al hielo y al deshielo		SM _{NR}	SM _{NR}	SM _{NR}	SM _{NR}	SM _{NR}	SM _{NR}
Reactividad álcali/silicato		No reactivo	No reactivo	No reactivo	No reactivo	No reactivo	No reactivo

(*): Está a disposición del cliente la granulometría típica del producto.

NR: Prestación sin requisitos

Toro, a 16 de enero de 2025



GRANULOMETRIA TIPO:

0-6

TAMIZ	6	4	2	1	0,063
% PASA	100 - 99	95 - 85	85 - 75	65 - 55	5 - 0

2-6

TAMIZ	6	4	2	1
% PASA	100 - 99	30 - 20	15 - 0	5 - 0

6-12

TAMIZ	12	6	3
% PASA	100 - 90	20 - 0	5 - 0