

ALU-PET 40MY MICROPERFORADO

DESCRIPCIÓN:

Lámina de aluminio de 9 µm laminada sobre película de poliéster de 23 µm, recubierta con un adhesivo acrílico solvente de alta cohesión, microperforada y reforzada con tela no tejida de poliéster de 40 g/m². La cinta es especialmente adecuada para aplicaciones donde se requiere alta resistencia al calor (fijación de serpentines de condensador y evaporador de frigoríficos y congeladores, montaje de sopladores de aire caliente en secadores).

Principales características:

- Adhesivo fuerte y de alta calidad que proporciona una adhesión extremadamente alta, con resistencia a los rayos UV, al calor y al envejecimiento.
- Alta conductividad térmica.
- Excelentes propiedades mecánicas, fácil de usar, sin rayar.
- Permite el paso del vapor y retiene la suciedad.

COMPOSICIÓN DE LA CINTA:

SOPORTE:	Lámina de aluminio + poliéster laminado
ADHESIVO:	Acrílico a base de disolvente
FORRO:	HDPE 43 µm, un lado siliconado

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	UNIDADES	VALORES PROMEDIO	MÉTODO DE ENSAYO
ESPEJOR DEL SOPORTE	µm	35	PSTC 133
ESPEJOR TOTAL	µm	160	PSTC 133
ADHERENCIA AL ACERO	N/25 mm	15	PSTC 101
PESO DEL ADHESIVO	g/m²	33	Ensayo Interno
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	N/25 mm	105	PSTC 131
ELONGACIÓN A LA ROTURA	%	120	PSTC 131
TACK (R.B.T.)	cm	2	PSTC 6

	UNIDADES	ERT EDANA	EN	TOLERANCIA
TELA NO TEJIDA – PERMEABILIDAD AL AIRE	l/(m²·s)	140,2 – 99	EN 9237:1995	25%

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

El producto debe almacenarse en un lugar seco (30-70 % HR, 15-30 °C), en posición horizontal y conservado en su embalaje original. Se recomienda utilizar el producto dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de entrega.

Los datos mencionados anteriormente representan los valores promedio obtenidos en nuestro laboratorio. Las recomendaciones de uso y los resultados finales corresponden a nuestra mejor experiencia técnica, pero no pueden considerarse un compromiso de responsabilidad por nuestra parte.

El usuario determinará la idoneidad del producto y el método de aplicación para cada uso específico.

STABILIT SUISSE

Via Lische 11/13 - P.O. Box 702
 6855 Stabio
 Switzerland
 T. +41 (0)91 641 72 72
info@stabilitsuisse.com
www.stabilitsuisse.com

STABILIT ITALIA Uff. comm.

Via Lische 11
 6855 Stabio
 Svizzera
 T. +39 349 69 42 669
info@stabilititalia.com
www.stabilititalia.com

STABILIT FRANCE

Zone Industrielle Sous Pra
 39360 Chassal
 France
 T. +33 (0)384 42 40 08
stabilitfrance@stabilitfrance.fr
www.stabilitfrance.fr

STABILIT BENELUX

Verbreepark 31
 2731 BR Benthuisen
 Holland
 T. +31 (0)79 343 88 88
info@stabilitbenelux.nl
www.stabilitbenelux.nl

STABILIT EUROPA

Autovía A4 km. 412 salida 411
 14190 Córdoba
 España
 T. +34 957 045 956
info@stabiliteuropa.com
www.stabiliteuropa.com