

Ficha Técnica

PANEL TEJA CLASSIC



CARACTERÍSTICAS:

Panel sándwich fabricado en espuma de poliisocianurato rígida de alto poder aislante y caras de chapa de acero de alta calidad.

La espuma rígida fabricada en poliisocianurato (PIR) tiene una baja conductividad térmica de tan solo 0,024 W/m·K proporcionando buen aislamiento térmico y acústico.

Las características químicas de la espuma le confieren a ésta una alta durabilidad y resistencia a agentes externos tanto físicos, químicos y biológicos.

La alta calidad del acero con que están fabricados los dos perfiles de las caras confiere al panel unas altas prestaciones en la construcción de cubiertas imitación teja.

Las chapas de las caras de nuestros paneles se encuentran recubiertas por una capa de pintura poliéster de 25 micras que le confiere una alta resistencia al medio ambiente.

Los paneles se pueden entregar en distintos acabados según las necesidades de nuestros clientes, distintos colores en prelacado o galvanizado.



Ficha Técnica

PANEL TEJA CLASSIC



USOS Y APLICACIONES:

Fabricación de cubiertas imitación teja para edificación industrial, residencial, instalaciones deportivas, comerciales, casas prefabricadas, bungalow, pérgolas, parking, rehabilitación de cubiertas.

Con el montaje de estos paneles se consigue una disminución considerable del peso de la cubierta.

El diseño de las juntas longitudinales y amachambrado de las caras de acero permiten una total estanqueidad frente a los agentes ambientales.

El sistema de anclaje del panel junto con la estanqueidad de las juntas permite una rápida y fácil colocación de la cubierta, reduciendo los tiempos de montaje.

Nuestros paneles de cubierta tipo teja proporcionan un alto acabado tanto estructural como estético.



Ficha Técnica

PANEL TEJA CLASSIC

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Conductividad térmica (PIR)	0,024 W/m·K
Densidad del núcleo de aislante	40±4 kg/m ³
Espesor del panel (E1)	75 a 87 mm
Espesor del panel (E)	28 a 40 mm
Peso metro lineal	11,32 kg/m
Peso metro cuadrado	10,92 kg/m ²
Transmitancia térmica promedio 60	0,372 W/m ² K
Resistencia a la tracción (±0,02)	0,06 MPa
Resistencia compresión (±0,05)	0,076 MPa
Resistencia momentos flectores (±0,01)	0,076 MPa

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:

NÚCLEO AISLANTE

Espuma rígida de poliisocianurato (PIR), inyectada en continuo.

Contenido en COV < 1,5% peso.

CARA EXTERIOR / INTERIOR:

Chapa perfilada en frío a partir de bobina de acero estructural tipo S220GD, de calidad certificada.

Chapa galvanizada en caliente según EN 10346

RECUBRIMIENTOS:

El panel DF-FACHADA AGRO puede fabricarse con diversos recubrimientos exteriores para garantizar su máxima durabilidad, en función del entorno y las condiciones de uso previstas:

Lacado poliéster (25 micras)

PUPAS (55 micras) para niveles de corrosión entre bajo y extremos.





Ficha Técnica

PANEL TEJA CLASSIC



CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES:

Ancho útil:	1000	mm
Longitud de fabricación:	2100 a 13650	mm
Número de ondas:	6	
Paso onda:	200	mm
Largo teja:	350	mm
Longitud solape transversal:	150	mm

Detalle del solape Longitudinal:



Detalle del solape Transversal:



Cara inferior ligeramente perfilada.

Espesores estándar de chapa: 0,5 mm (otros espesores bajo consulta), tipo acero S220GD o DX51D.

Criterios de cálculo:

Tensión máxima admisible de la chapa $T=1400 \text{ kg/m}^2$

Flecha máxima admisible $f= L/200$ (siendo L la separación entre correas)

Normativa:



UNE 14509 Panel Sándwich aislante autoportante doble caras metálicas.



Ficha Técnica

PANEL TEJA CLASSIC

GRÁFICOS DE LUCES MÁXIMAS ENTRE APOYOS



Las gráficas son estimativas, el cálculo debe ser efectuado por el proyectista.

Las gráficas recogen las distancias máximas admisibles entre apoyos en función de la carga (uniformemente repartida) y del espesor del panel.



Ficha Técnica

PANEL TEJA CLASSIC

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA AL FUEGO:

PANEL DE TEJA CLASSIC **PIR**:

Euroclase **NPD**

La reacción al fuego ha sido determinada mediante ensayos en laboratorio (norma EN 13501).

CALIDAD Y CERTIFICACIONES:

Nuestros paneles aislantes se fabrican con los mejores materiales disponibles en el mercado, tanto en la chapa de acero utilizada como en los productos empleados en la fabricación de la espuma del núcleo cumpliendo las normas:

UNE 14509 Para el panel Sándwich, marcado  según norma.

UNE-EN 10346 Productos planos de acero recubiertos en continuo por inmersión en caliente. Condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 10169 Productos planos de acero, recubiertos en continuo de materias orgánicas (prelacados).

UNE-EN 10143 Chapas y bandas de acero con revestimiento metálico en continuo por inmersión en caliente. Tolerancias dimensionales y de forma.

OTRAS CARACTERÍSTICAS:

ESTANQUEIDAD Y ESTABILIDAD:

Nuestro diseño, amachambrado y sistemas de juntas hacen nuestros paneles aislantes estancos al agua y agentes atmosféricos, así como un excelente aislamiento térmico y acústico.

Los núcleos de espuma PIR no adsorben agua, presentando una excelente estabilidad frente a agentes biológicos y químicos conservando sus características de aislamiento térmico, dimensional y acústicos.

PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS:

Nuestros productos cumplen con el reglamento europeo REACH no conteniendo sustancias clasificadas como extremadamente preocupantes (SVHC) según el anexo XIV del citado reglamento.



Ficha Técnica

PANEL TEJA CLASSIC

MEDIDAS PARA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

TRATAMIENTO DEL RESIDUO:

El residuo procedente de los recortes producidos durante el montaje esta formado por espuma de poliisocianurato y chapa metálica que tienen una fácil separación por desgarramiento con tracción.

Deben separarse, clasificarse con los códigos LER correspondiente y ser retirado por un gestor de residuos autorizado según la legislación local vigente en el momento en que se produzca el residuo.

Cuando se cambien los paneles de una cubierta o fachada por cualquier motivo se les debe dar el mismo tratamiento al residuo producido por los recortes en el montaje.

En todo momento debe protegerse el medio ambiente de los productos de desecho producido por la manipulación de nuestros paneles sándwich con el fin de contribuir al mantenimiento y mejora del medio ambiente.

SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL:

Nuestros productos cumplen con los reglamentos europeos medioambientales y REACH no conteniendo sustancias clasificadas como extremadamente preocupantes (SVHC) según el anexo XIV del citado reglamento.

Existe una Fichas de Datos de Seguridad a disposición de nuestros clientes.

