

FICHA TÉCNICA – LADRILLO REFRACTARIO PRENSADO EN SECO

(Según normativa EN14411 - Grupo BIIb, anexo K, Reglamento (CE) nº 1272/2008 y Reglamento (UE)

CANDIGRÉS – PRENSADOS Fecha: 12-04-2021 Revisión: 01

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO – DESCRIPCIÓN

1.1 Identificación del producto: Pavimento y revestimiento cerámico prensado en seco, no vidriado.

1.2 Usos previstos: Uso en interiores y exteriores, con resistencia mejorada al fuego, hasta 1100°C.

1.3 Identificación del fabricante:

CANDIGRÉS, LDA

CANDIEIRA, 3780-403 AVELÃS DE CIMA (ANADIA), Portugal

Tel.: +351 231 522 469

Website: www.candigres.com Email: candigres@candigres.com

1.4 Sistema de evaluación y verificación del desempeño: Conforme a EN14411 - Grupo BIIb, anexo K

DESIGNACIÓN COMERCIAL – DIMENSIONES – VALORES

LADRILLO PRENSADO EN SECO:

Longitud: 220 mm

Altura: 110 mm

Espesor: 25/30/40/50/60 mm

CARACTERÍSTICAS / ENSAYOS – VALORES

Reacción al fuego: A1

Resistencia a la compresión: ≥ 60 MPa

Resistencia a la abrasión: ≤ 540 mm

Resistencia a la congelación: Sin defectos tras ciclos hielo-deshielo

Resistencia a la flexión: ≥ 3000 N