

PANEL CONTRACHAPADO PINO RANURADO EXT. B+/C+ 12 mm - Grooved Pine Plywood Panel, EXT. B+/C+, 12 mm

(Ref.: Ficha de fabricante)

ESPECIFICACIONES FÍSICO-QUÍMICAS - PHYSICOCHEMICAL SPECIFICATIONS

PROPIEDADES ESPECÍFICAS SPECIFIC PROPERTIES		NORMA AVERAGE	UNIDAD UNIT	MEDIA AVERAGE
Contenido en humedad Moisture content		UNE - EN 323	%	7,40
Densidad Density		UNE - EN 322	Kg/m ³	558
Módulo de elasticidad Modulus of elasticity	Longitudinal Longitudinal	UNE - EN 310	N/mm ²	5001
	Transversal Transversal			3422
Resistencia a la flexión Bending resistance	Longitudinal Longitudinal	UNE - EN 310	N/mm ²	45,6
	Transversal Transversal			37,5
Calidad de la unión Quality of the union		UNE - EN 314	Clase 3 / Class 3	
Contenido en Pentaclorofenol Pentachlorophenol content		UNE - EN 13986	PCP < 5 ppm	
Permeabilidad al vapor de agua Water vapor permeability		UNE - EN 13986	Húmedo Wet	70
			Seco Dry	200
Resistencia al fuego Fire resistance		UNE - EN 13986	D-s2, d0	
Conductividad térmica Thermal conductivity		UNE - EN 13986	W / (m·K)	0,13
Emisión de Formaldehído Formaldehyde emission		UNE - EN 13986 UNE - EN 717-1:2006	E1	

Los resultados expresan la media aritmética de las muestras. / The results express the arithmetic mean of the samples.