



PREFABRICATS DE LA SELVA, S.A.

CTRA. DE GIRONA, KM. 19 – APARTAT: 146
17430 STA. COLOMA DE FARNERS /GIRONA/


OFICINES: Tf: 972 84 03 62 -972 84 07 23

Fax 972 84 02 44

E-mail: tecnica@jmartorell.com

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE.

BLOCS DE FORMIGÓ



DATA: 17/02/2017

FAMÍLIA:

BLOCS DE FORMIGÓ

MATERIAL:

BLOC DE FORMIGÓ 40x20x20
Categoria II

CARACTERÍSTIQUES

Resistència a la compressió UNE 772-1:01

13,2 N/ mm²

Densitat absoluta seca UNE 772-13:01

1.893 kg/m³

Densitat aparent seca UNE 772-13:01

883 kg/m³

Absorció d'aigua per capilaritat UNE 772-11:00

8,09 g/(m²xs)

Variació deguda a la Humitat UNE 772-14:02

0,22 mm/m

ALTRES DADES D'INTERÉS

Resistència al foc

EI-180

Cfte. Transm. Tèrmica

$\lambda = 0,443$ w/m.k

Aïllament acústic

-