



PREFABRICATS DE LA SELVA, S.A.

CTRA. DE GIRONA, KM. 19 – APARTAT: 146
17430 STA. COLOMA DE FARNERS /GIRONA/

OFICINES: Tf: 972 84 03 62 - 972 84 07 23


Fax 972 84 02 44

E-mail: tecnica@jmartorell.com

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE.

BLOCS DE FORMIGÓ

DATA: 17/02/2017



FAMÍLIA:

BLOCS DE FORMIGÓ

MATERIAL:

BLOC DE FORMIGÓ H 50X30X20

CARACTERÍSTIQUES

Resistència a la compressió UNE 772-1:01

15,5 N/mm²

Densitat absoluta seca UNE 772-13:01

1.915 kg/m³

Densitat aparent seca UNE 772-13:01

785 kg/m³

Absorció d'aigua per capilaritat UNE 772-11:00

6,60 g/(m²xs)

Variació deguda a la Humitat UNE 772-14:02

0,24 mm/m

ALTRES DADES D'INTERÉS

Resistència al foc

Classe A1, REI-120

Cfte. Transm. Tèrmica

-

Aïllament acústic

-