



García Varona

m a d e r a s

PINO LAMINADO TR AUTOCLAVE CU3

	Largo	Ancho	Grueso
Viga de pino laminado	4.000 mm	160 mm	80 mm
	4.000 mm	120 mm	60 mm
Poste de pino laminado	3.000 mm	120 mm	120 mm

Tipo de madera	Pino laminado proveniente de bosques sostenibles.
Tratamiento	Autoclave con sales hidrosolubles de cobre verde para la Clase de Uso 3 según la normativa EN 335-2013. Tratamiento apto para aplicaciones en exteriores sin contacto directo con el suelo y expuesta a la intemperie o humedad frecuente.
Características	Madera cepillada, no lijada, Acabado para producto de jardinería, para colocación en exteriores. Cantos biselados . No tiene acabado de carpintería. Posible aparición de irregularidades en la superficie del producto final. Admisible tolerancia en la medida final de ± 3 mm.
Descripción	Pino laminado con tratamiento, ideal para aplicaciones estructurales en exteriores. Esta madera suele estar impregnada de resina. Admisible presencia de nudos. Humedad: $\geq 20\%$. Se admiten variaciones de color como resultado del tratamiento aplicado. Si se realizan cortes en la madera tratada, habría que tratar la superficie cortada para poder mantener la garantía de tratamiento.
Recomendaciones de uso	Clase de Uso 3, la madera está a la intemperie y sin contacto con el suelo. * Construcción de pérgolas en exterior. * Soporte para estructuras de jardín (fachadas, vallados, mobiliario de exterior,...).
Certificado	

