



García Varona

m a d e r a s

TABLA PINO TR AUTOCLAVE CU3: PARA SUELO LISA/RANURADA Y PARA TECHO MACHIHEMBRADA

	Largo	Ancho	Grueso
Tabla de pino macizo para suelo lisa/ranurada	2.500 mm	95 mm	22 mm
	3.000 mm	145 mm	27 mm
Tabla de pino macizo machihembrada para techo	2.500 mm	115 mm	21 mm

Tipo de madera	Pino macizo proveniente de bosques sostenibles.
Tratamiento	Autoclave con sales hidrosolubles de cobre verde para la Clase de Uso 3 según la normativa EN 335-2013. Tratamiento apto para aplicaciones en exteriores sin contacto directo con el suelo y expuesta a la intemperie O humedad frecuente.
Características	Madera cepillada, no lijada, Acabado para producto de jardinería, siempre para exterior. No tiene acabado de carpintería. Posible aparición de irregularidades en la superficie del producto final. Admisible tolerancia en la medida final de ± 3 mm. Tabla suelo lisa/ranurada: Una cara lisa y otra cara antideslizante. Cantos biselados. Tabla pino techo machihembrada. Perfilada. Cantos sin biselar.
Descripción	Producto de jardinería, indicados para exterior. Para su instalación en la intemperie. Esta madera suele estar impregnada de resina. Admisible presencia de nudos. Humedad: $\geq 20\%$. Son admisibles variaciones de color como resultado del tratamiento aplicado. Si se realizan cortes en la madera tratada, habría que tratar la superficie cortada para poder mantener la garantía de tratamiento.
Recomendaciones	Clase de Uso 3, para madera instalada en exteriores y sin contacto con el suelo.
Certificado	

