



García Varona

m a d e r a s

PINO MACIZO TR AUTOCLAVE CU3: VIGA, ESCUADRA Y POSTE

	Largo	Ancho	Grueso
Viga de pino macizo	3.000 mm	70 mm	33 mm
	3.000 mm	90 mm	45 mm
Escuadra de pino macizo	500 mm	70 mm	33 mm
	500 mm	90 mm	45 mm
Poste de pino macizo cuadrado	2.400 mm	70 mm	70 mm
	2.400 mm	90 mm	90 mm

Tipo de madera	Pino macizo proveniente de bosques sostenibles.
Tratamiento	Autoclave con sales hidrosolubles de cobre verde para la Clase de Uso 3 según la normativa EN 335-2013. Tratamiento apto para aplicaciones en exteriores sin contacto directo con el suelo y expuesta a la intemperie o humedad frecuente.
Características	Madera cepillada, no lijada, Acabado para producto de jardinería, para colocación en exteriores. Cantos biselados. No tiene acabado de carpintería. Posible aparición de irregularidades en la superficie del producto final. Admisible tolerancia en la medida final de ± 3 mm.
Descripción	Pino macizo con tratamiento, ideal para aplicaciones estructurales en exteriores. Esta madera suele estar impregnada de resina. Admisible presencia de nudos. Humedad: $\geq 20\%$. Se admiten variaciones de color como resultado del tratamiento aplicado. Si se realizan cortes en la madera tratada, habría que tratar la superficie cortada para poder mantener la garantía de tratamiento.
Recomendaciones de uso	Clase de Uso 3, para madera instalada en exteriores y sin contacto con el suelo. * Construcción de pérgolas. * Soporte para estructuras de jardín (fachadas, vallados, mobiliario de exterior,...).
Certificado	

