

Date : 2025

Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7b2



CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	SPÉCIFICATIONS
NATURE DE LA RÉSINE	Acrylique
CONDITIONNEMENT	3L – 15L
ASPECT	Satin
SUPPORTS	Neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures / fibres de verre ou dérivés
SEC AU TOUCHER	 30 min
RECOUVRABLE	 4h
MATÉRIEL	 Rouleau polyester tissé ou polyamide texturé 10-12 mm, brosse, pistolet
NETTOYAGE DES OUTILS	 Eau
RENDEMENT	10 m²/L
DENSITE	1,25 ± 0,05

Valeur limite UE pour ce produit (cat : A/a) : 30g/l (2010).
Ce produit contient maximum 15g/l COV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La sous-couche isolante anti-humidité à base de résine acrylique de qualité professionnelles est idéale pour masquer les taches et les isoler pour éviter qu'elles ne réapparaissent. Elle permet de préparer les supports humides ou difficiles avant la mise en peinture.

Destination : Supports traditionnels du Bâtiment : plâtre brut, dérivé de plâtre, enduit, béton, ciment, pierre, ancienne peinture, chaux...

PREPARATION conforme au NF DTU 59.1

Les fonds doivent être sains, secs, propres et exempts de plastifiant et de moisissure.

En cas de farinage ou perte d'adhérence, une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations à entreprendre avant une quelconque mise en peinture.

• **Support brut en plâtre ou dérivé, sec ou légèrement humide (non-ruisselant) :** Brosser, dépoussiérer le support et gratter pour éliminer les parties non-adhérentes. Éliminer les micro-organismes (mousses, algues, moisissures) si besoin.

• **Support présentant des taches d'humidité :** Effectuer un ponçage puis éliminer les micro-organismes (mousses, algues, moisissures) si besoin.

• **Sur peinture écaillée et fissurée :** Retirer à l'aide d'une spatule la peinture écaillée. Bien enlever toutes les parties non-adhérentes. Reboucher les fissures et poser un enduit de lissage si nécessaire. Bien laisser sécher le support et procéder comme sur support brut.

APPLICATION

- En 1 couche grasse sur support préparé.
- Répartir généreusement, puis lisser sans appuyer de bas en haut.
- Travailler rapidement hors courant d'air et ne pas revenir sur des zones en cours de séchage pour éviter les traces de reprise.
- Appliquer par une température idéale comprise entre 15°C et 25°C, hors courant d'air – HR < 70%

CONSEILS

Bien mélanger la peinture avec une spatule plate ou un malaxeur avant l'utilisation.
- Retirer les éventuelles bandes de masquage immédiatement après la mise en peinture.

Nettoyage des outils : Nettoyer les taches immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau et nettoyer vos outils dès la fin de l'application à l'eau savonneuse.

SÉCURITÉ

Stockage à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité dans une limite de 12 mois dans son emballage d'origine non entamé et fermé.

Bien ventiler et aérer la pièce après l'application du produit

Les peintures non utilisées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères et nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités de collectes.