

FICHE TECHNIQUE - K200 +

	Méthode	Valeur
Épaisseur totale (intégrant la sous couche)	ISO 24346	5 mm
Epaisseur couche d'usure	ISO 24340	0,4 mm
Epaisseur de la sous couche		1 mm
Classe d'usage	ISO 10582:2017	32
Norme produit	ISO 10582:2017	Conforme
Garantie		15 ans

Format des lames		122 x 18 cm
Équerrage et rectitude ≤ 400 mm	ISO 24342	≤ 0,25 mm
Équerrage et rectitude ≤ 400 mm	ISO 24342	≤ 0,35 mm
Stabilité dimensionnelle après exposition à la chaleur	ISO 23999	≤ 0,15 %
Poinçonnement rémanent	ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
Solidité des teintures à la lumière artificielle	ISO 105-BO2	Minimum 6
Planéité des dalles/lames dans la longueur Concave/convexe [% de la longueur]	ISO 10582 Annexe B	≤ 0,50/ ≤ 1,0
Planéité des dalles/lames dans la largeur Concave/convexe [% de la largeur]	ISO 10582 Annexe B	≤ 0,10/ ≤ 0,15
Réaction au feu	EN 13501-1:2018 ISO 11925-2:2020 ISO 9239-1:2010	Classe Bfl-s1
Différence de potentiel	EN 1815	< 2,0 kV (antistatique)
Résistance à la glissance	EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Résistance thermique	EN 12667	0,044 m².K/W
Emissions de COV dans l'air intérieur	ISO 16000	Classe A+ / TVOC < 10 µg/m³

