



MORTEROS / MORTEROS DE ALBAÑILERÍA / Morteros albañilería

Referencia

PROPAM® M7,5

Atributos destacados:



Descripción:

(Antes M7,5 SILÍCEO)

El mortero seco PROPAM® M7,5 está formulado a base de cemento, áridos silíceos seleccionados y plastificantes que mejoran la trabajabilidad.

Propiedades:

- Evita mezclas.
- Facilidad de aplicación.
- Muy buena trabajabilidad.

Campos de aplicación:


- El mortero seco PROPAM® M7,5 es adecuado para obras de albañilería en general: mampostería, revocos, pavimentos de terrazo, etc.
- No adecuado para proyección a máquina.

Soportes:

Ladrillo, Bloque de hormigón, Muros enfoscados con mortero de cemento



Herramientas recomendadas:



Preparación del soporte:

El soporte deberá ser resistente, estar perfectamente fraguado y limpio de polvo, pintura, aceite, etc.

En caso de que estuviera expuesto al sol o de que fuese muy absorbente, se recomienda humedecerlo previamente.

No aplicar sobre yeso, pinturas o superficies sin absorción.

Modo de empleo:

Mezclado:

Amasar manual o mecánicamente con aproximadamente un 14 % de agua (3,5 litros aprox. por cada saco de 25 kg), hasta obtener una masa homogénea exenta de grumos.

Uso y aplicación:





Limpieza de herramienta:

Los útiles y herramientas se limpiarán con agua inmediatamente después de su empleo., Una vez endurecido solo podrá eliminarse mecánicamente.

Recomendaciones:

En días muy calurosos, de fuerte viento, o con un soporte muy absorbente, es indispensable mantener húmeda la superficie del mortero durante su endurecimiento.

Consumo:

El consumo aproximado de PROPAM® M7,5 es de 24 kg/m² por cm de espesor.

Composición:

Cemento, áridos silíceos seleccionados y plastificantes.

Presentación:

Saco 25 kg

Almacenamiento:

12 meses en su envase original cerrado, en lugar fresco, cubierto y protegido de la humedad, el sol y las heladas.

Norma asociada:



Producto de la gama Susterra:



¿Por qué elegir Susterra?

Susterra nace para impulsar nuestros objetivos de sostenibilidad y los de nuestra cadena de valor. La gama agrupa y distingue aquellas soluciones dentro de nuestro porfolio con atributos de sostenibilidad basados en tres pilares: Economía Circular. Cambio Climático y Bienestar y Salud. Para más información: <https://www.molins.es/sostenibilidad/susterra/>

DATOS TÉCNICOS

Agua de amasado (%)	Tiempo de vida de la mezcla (minutos)	Reacción al fuego	Resistencia a compresión (N/mm ²)
14 ± 1	20	Clase A1	≥ 7,5
Contenido en iones cloruro (%)	Resistencia de unión (N/mm ²)	Conductividad térmica (W/m.K)	Temperatura mínima de aplicación (°C)
≤ 0,1	≥ 0,15	0,8 ± 0,1	5



Temperatura máxima de
aplicación (°C)

35

Conforme EN 998-2

G-M7,5

Datos Técnicos (*)

(*) Los datos técnicos aquí indicados están basados en ensayos de laboratorio, siendo valores estadísticos y no representando mínimos garantizados. Pudiendo variar según las condiciones de obra u otras más allá de nuestro control.

CERTIFICACIONES - MARCADO

Marcado CE



Certificaciones - Marcado

EN 998-2 G

Clasificación

M 7,5

Absorción de agua por
capilaridad

≤ 0,9 Kg/m² · min^{1/2}

Reacción al fuego 1

A1

Conductividad térmica (λ10, seco)
(W/m·K)

0,8 ± 0,1 (valor tabulado)

Resistencia a compresión

≥ 7,5 N/mm²

Coefficiente permeabilidad al
vapor de agua (μ)

μ 15/35 (valor tabulado)

Durabilidad

PND

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Memoria descriptiva:

Mortero seco predosificado en base cemento áridos silíceos seleccionados y plastificantes para la realización de obras de albañilería en general: mampostería, revoques, pavimentos de terrazo, de excelente trabajabilidad, clasificado como G M7,5 según norma EN 998-2, (tipo PROPAM® M7,5 de Molins).



Certificaciones:



SEGURIDAD Y NOTAL LEGAL:

Seguridad e higiene:

Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y/o su envase debe realizarse conforme a la normativa vigente en materia de residuos. El poseedor final es responsable de su correcta gestión.

Nota legal:

Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos mediante ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto, que no sean las indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos, y basados en nuestra experiencia. Dichos datos, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de puesta en obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos, deberá realizarse una prueba o ensayo "in situ" bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda, aclaración adicional o aplicación diferente a la especificada rogamos consulten con nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.molins.es/construction-solutions

Fecha última modificación:

2025-10-17