

Dimensiones	1220mm (longitud) x 228mm (ancho) x 4mm (espesor) + 1mm EVA Clase de resistencia 0,30mm - Clase 32/41		
Embalaje	10 reglas por caja (19Kg/caja) - 2,7816m ²		
Datos Técnicos	Resultado	Estándar	Probado por
Castor Chair Test	Tras la prueba no se detectaron daños.	(EN 425:2002) 23999:2012	SGS
Antideslizante	α : 11.0° Evaluación R10	DIN 51130:2014-02	SGS
Reacción al fuego	Bfl-s1 Humo $\leq$ 750% minutos	EN 13501-1: 2007 + A1: 2009	Intertek
Emisión de formaldehído	Clase E0 No detectado (<MDL); MDL = 0.05mg/m ³	EN 717-1: 2004	SGS
Absorción de agua	0.16%	ISO 62:2008 Method 1	SGS
Resistencia bacteriana	0; No se observa crecimiento aparente al microscopio.	ISO 846: 1997	Intertek
Todas las pruebas SVHC (174 ítems) relacionadas con REACH	No detectado (menor que RL) RL = Reporting Limit RL(%) = 0.0050	(EC) No 1907/2006	SGS
Contenido del PCP	No detectado (<MDL) MDL = 0.5 mg/kg	EN14014:2004	SGS
Contenido de plomo (Pb)	No detectado (<MDL) MDL = 0.002%	CPSC-CH-E1002-08.3	SGS
Cambio de color bajo luz artificial	Grade 6	ISO 105-B02:2014	Intertek
Compuestos orgánicos volátiles (COV)	No detectado	ASTM D5116-10	Intertek
Dimensional Stability & Curling	Curling = 0mm Cambio dimensional: Paralelo 0.7% Perpendicular 0.3%	EN ISO 23999: 2012	SGS
Análisis de elementos tóxicos	No detectado (Menos del límite de detección de 5 mg/kg)	EN 71-3:1994 + A1:2000/AC:2002	Intertek
Resistencia Térmica	0.086 (m ² K)/W	EN 12667: 2001	Intertek
Carga Estática	1,000 Lbs	ASTM F970	Intertek
Resistencia a la limpieza	No se observan cambios visibles después de 10 minutos (con acetona, café, H2O2 y betún para zapatos).	EN 438-2:2005	Intertek
Resistencia a la abrasión	Aprobado	ASTM D3384	EPH
Clase de transmisión de sonido de impacto	STC53	ASTM E2179-2003 (R2016)	Intertek
Clase de aislamiento de impacto	IIC56	ASTM E492-09	Intertek
Mejora ponderada en el aislamiento acústico de impacto	$\Delta L_{n,w}$ = 22dB	ISO 10140-3-2010 + A1-2015	Intertek
Nivel de presión normalizado ImpactSound ponderado	$L_{n,w}$ = 51dB; C_i =1dB	ISO 10140-3-2010 + A1-2015	Intertek