

DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica mate-sedosa basada en una emulsión vinil-veova, aconsejable para el pintado de paramentos sometidos a duras condiciones atmosféricas. Presenta las siguientes características:

- Facilidad de aplicación.
- Excelente blancura y opacidad.
- Ausencia de amarilleo.
- Bajo olor.
- Buena penetración en el soporte.
- Nivelación correcta.

**USO RECOMENDADO:**

Adecuada para el pintado de paramentos EXTERIOR-INTERIOR. Posee una gran resistencia a los agentes atmosféricos.

COMPOSICIÓN:

LIGANTE	Emulsión vinil-veova.
PIGMENTO Y EXTENDEDORES	Bióxido de Titanio, carbonato cálcico y silicato magnésico.
ADITIVOS	Espesantes, humectantes, coalescentes, desaireantes y conservantes.
DILUYENTE	AGUA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color	blanco	
Aspecto	mate	
Brillo ($\alpha=85^\circ$)	G4 5 $\pm$ 2 para 45 μ m película seca	UNE 13300
Resistencia frote húmedo	Clase 2 para 93 μ m película seca	
Poder cubriente	Clase 3 (96,2%) para 74 μ m película seca	
Sólidos en volumen	37%	ISO 23811
Rendimiento teórico (x mano)	10-12 m ² / litro	ISO 23811
Secado	1 hora	UNE 48301
Índice de nivelación	4 (20% agua)	UNE 48043
Resistencia al descuelgue	225 $\pm$ 25 μ m (20% agua)	ISO 16862
Repintado	3-5 horas	
Densidad	1,58 $\pm$ 0,02 kg/litro	ISO 2811-1
Viscosidad	120 $\pm$ 10 KU	ASTM D562
Combustibilidad	Clase M-1	UNE 23727
Contenido en COV (Cat.A/a)	máximo <1 g/l	2004/42 II A

MODO DE EMPLEO:

Modo de aplicación: Brocha, rodillo o pistola airless.
Diluyente: AGUA
Proporción de dilución: 5-20% máximo.

CONDICIONES DURANTE LA APLICACIÓN:

La temperatura ambiente debe estar comprendida entre +5°C y +35°C.
No aplicar sobre soportes mojados o recalentados, ya que puede afectar seriamente la durabilidad del pintado.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

- La superficie debe estar seca y limpia de sales o cualquier otro contaminante.
- Sobre pinturas viejas se verificará el estado de las mismas y se procederá a su saneamiento si ello fuera necesario.
- En superficies muy pulidas, lijar para abrir el poro.
- Sobre paramentos irregulares enmasillar con plaste los defectos del soporte.
- En superficie con moho, tratar previamente con líquido fungicida.
- Sobre soportes harinosos se aconseja la aplicación de un fijador acrílico NIECRIL (diluido 3p. de agua x 1p. de NIECRIL) previo a la aplicación de la pintura plástica.

ESTABILIDAD EN ALMACENAJE:

12 meses sin aumento de viscosidad en envase original perfectamente cerrado.
El envase debe mantenerse al abrigo de temperaturas extremas, inferiores a 0°C y superiores a 35°C.
Es aconsejable para su conservación, evitar añadir agua a la pintura que no se vaya a utilizar en breve tiempo.

FORMATO DE SUMINISTRO:

Cubo de polipropileno de 0,750 litros, 4 litros y 15 litros.

INDICACIONES DE SEGURIDAD:

PRODUCTO NO INFLAMABLE. No requiere etiquetado especial de peli-grosidad según la normativa vigente.

Los datos aquí reseñados están basados en nuestros conocimientos técnicos y experiencia actuales. Pero debido a la imposibilidad de controlar las condiciones de la aplicación, el fabricante no asume ninguna responsabilidad derivada del uso de nuestros productos. Esta ficha anula cualquier otra publicada con anterioridad.