






AMF THERMATEX® Antaris C



- Płyty AMF THERMATEX® Antaris C produkowane są z mieszaniny biodegradowalnej wełny mineralnej nowej generacji, gliny i skrobi, dzięki czemu cechują się doskonałą odpornością ogniową. Wykończenie powierzchni płyt gładkim, białym laminatem zapewnia dobry poziom pochłaniania dźwięku, co wpływa korzystnie na komfort akustyczny wnętrza
- Dobry poziom pochłaniania dźwięku ($\alpha_w = 0.65(H)$)
- Wysoki poziom odbicia światła (86%)
- ISO 5
- Produkt idealnie nadający się do placówek handlowych, pomieszczeń biurowych i sal konferencyjnych, pomieszczeń montażowych bądź hal produkcyjnych



Typ krawędzi Inne typy krawędzi dostępne na specjalne zamówienie		Board 	Tegular 24 	Tegular 15 														
Grubość płyty (mm)		13	13	13														
Dostępne moduły (mm) Niestandardowe moduły dostępne na specjalne zamówienie		600 x 600 1200 x 600	600 x 600	600 x 600														
System zawieszenia		Widoczny, demontowalny - System C Widoczny - system Bandraster, demontowalny - System I.3 Widoczny - system korytarzowy, demontowalny - System F.3																
Ciężar		3.0 kg / m ²																
Kolor		Biały																
Pochłanianie dźwięku		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.65 (H)}$ zgodnie z EN ISO 11654 - Klasa C <table><tr><td>Częstotliwość f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.40</td><td>0.60</td><td>0.60</td><td>0.65</td><td>0.85</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.70 zgodnie z ASTM C 423			Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.40	0.60	0.60	0.65	0.85	1.00
Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.40	0.60	0.60	0.65	0.85	1.00												
Dźwiękoizolacyjność		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{29 dB}$ zgodnie z EN ISO 717-1																
Redukcja dźwięku		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{18 dB}$ zgodnie z EN ISO 717-1																
Reakcja na ogień		Euroklasa A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1		RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) zgodnie z FZ 123														
Odbicie światła		86%																
Przewodność cieplna		$\lambda = \mathbf{0.060 W/m K}$ zgodnie z EN 12667																
Odporność na wilgoć		90% RH																
Właściwości Clean room		ISO 5 zgodnie z EN ISO 14644-1																
Jakość powietrza		 A+	 E1															
Konserwacja i użytkowanie																		
Odnawialność zasobów	 43%	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G	 M1 BUILDING MATERIALS EMISSION CLASS FOR	 www.blauer-engel.de/uz132														

Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.