

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº 00039



FimaPan® Decor

PRODUTO	UNIDADE DE PRODUÇÃO
FimaPan® Decor	Finsa Cella - Partida de Hazas s/n - 44370 Cella (Teruel) España
FimaPan® Decor	Finsa Fibranor - Políg. Ind. de Rábade Aptdo. 6 - 27370 Rábade (Lugo) España
FimaPan® Decor	Finsa Padrón - Paraíso s/n - 15917 Padrón (A Coruña) España
FimaPan® Decor	Finsa Santiago - Carretera N-550, km. 57 - 15707 Santiago de Compostela (A Coruña) España
FimaPan® Decor	Luso Finsa - Indústria e Comércio de Madeiras SA - Estrada Nacional 234, Km.92.7 Aptd. 23 - 3524-952 Nelas (Viseu) Portugal

NORMA HARMONIZADA EN 13986:2004+A1:2015

PRODUTO	CLASSE TÉCNICA	USO PREVISTO	AVCD*
FimaPan® Decor	MFB P2 EN 312	Uso interno, como não componentes estruturais em seco condições	4

* Avaliação e verificação da regularidade do desempenho do sistema de acordo com o anexo V do Regulamento (UE) n.º 305/2011

DADOS TÉCNICOS

PROPRIEDADES	TESTE DE REFERÊNCIA	UNIDADES	ESPESSURAS mm					
			6	>6-13	>13-20	>20-25	>25-32	>32-40
Densidade (*)	EN 323:1993	kg/m³	720-700	700-650	650-620	620-595	590-580	575-560
Resistência à Flexão	EN 310:1993	N/mm²	12	11	11	10,5	9,5	8,5
Módulo de elasticidade	EN 310:1993	N/mm²	1950	1800	1600	1500	1350	1200
Emissão de formaldeído	EN 717-1:2004	ppm	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05
Reação ao fogo	EN 13501-1:2018	Euroclasse	CWFT	CWFT	CWFT	CWFT	CWFT	CWFT
Permeabilidade ao vapor de água. Copo húmido	EN13986:2004+A1:2015	μ	17	16	15	15	15	15
Permeabilidade ao vapor de água. Copo seco	EN13986:2004+A1:2015	μ	50	50	50	50	50	50
Isolamento acústico ao ruído aéreo (R)	EN13986:2004+A1:2015	db	NPD	24	26	28	29	31
Coefficiente de Absorção Acústica (A) (250 A 500 Hz)	EN13986:2004+A1:2015	α	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
Coefficiente de Absorção Acústica (A) (1000 - 2000 Hz)	EN13986:2004+A1:2015	α	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Condutibilidade Térmica	EN13986:2004+A1:2015	W/ (m·K)	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12
Tracção Interna	EN 319:1993	N/mm²	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20
Inchamento em água 2h	EN 317:1993	%	6	6	6	6	6	6
Durabilidade biológica	EN 335:2013	Clase de uso	1	1	1	1	1	1
Conteúdo pentaclorofenol	EN13986:2004+A1:2015	ppm	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5

(*) Dados orientativos

CWFT: Classificação de reação ao fogo sem necessidade de ensaios, de acordo com a Decisão 2007/348/EC da Comissão Europeia.

Produto com emissão reduzida de formaldeído ≤ 0.05 ppm (≤ 0.062 mg/m³) medido de acordo com a Norma Europeia EN 717-1:2004 que atende aos requisitos da Classe E1 definidos na Norma Europeia EN 622-1:2003.

Os relatórios e certificados relativos a este produto estão disponíveis sob pedido.

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº 00039



FimaPan® Decor

Recomendações de Manuseio/Armazenamento:

Os painéis devem ser sempre armazenados sob cobertura e sobre uma superfície plana.
As condições ótimas de armazenamento são de 65% de humidade, evitando ambientes mais secos ou mais húmidos.
Em nenhum caso deverá haver contacto direto com a água.
Os tacos devem estar sempre alinhados verticalmente.
Em nenhum caso empilhe mais de 4 alturas.
Se a embalagem for danificada durante o manuseio, deve ser reembalada para a correta conservação do produto.
O não cumprimento das condições de empilhamento indicadas, assim como as mudanças de humidade ou de temperatura nos armazéns ou áreas de transformação, podem causar deformações e curvaturas irreversíveis.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO PRODUTO

A madeira utilizada pela Finsa no fabrico de painéis de fibras (MDF) é uma mistura variável constituída principalmente por madeira de pinho e eucalipto, e no fabrico dos seus painéis de partículas uma mistura variável de madeira, fundamentalmente de pinho e eucalipto, bem como de madeira reciclada, na qual, devido à sua origem heterogénea, não é possível determinar as espécies que a compõem.
Em todo o caso, cumpre com o Regulamento (UE) 995/2010 (EUTR) e com o Regulamento (UE) 2023/1115 (EUDR), aplicável a partir de 1 de janeiro de 2027, e provém de fontes legais, sendo madeira controlada sob os critérios do PEFC e do FSC.

Informação sobre a composição,
Os painéis à base de madeira contêm:

Madeira (várias espécies, principalmente pinho e eucalipto e, se aplicável, madeira reciclada) : 70 – 92 %
Resinas polimerizadas à base de água (UF, MUF, fenólicas, PVA, MDI, biorresinas): 8 – 25 %.
Emulsão de parafinas e outros aditivos : 0.5 – 7.0 %.

CLP: Os painéis à base de madeira não são afetados pelo Regulamento (CE) n.º 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas (CLP).

REACH:
Cumpre o Regulamento (UE) 2023/1464, que altera o Anexo XVII do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita ao formaldeído (REACH).
Não contém nenhuma substância considerada SVHC em concentrações superiores a 0,1% em peso/peso, de acordo com a lista do próprio regulamento.

Recomendações de utilização.

A pessoa ou entidade utilizadora/destinatária do produto é obrigada a avaliar os riscos dos trabalhadores que irão processá-los/transformá-los com base nos requisitos legais de segurança e saúde locais, implementando os controlos necessários com o objetivo de proporcionar as medidas preventivas adequadas: ex., movimentação manual de cargas, extração de poeiras em caso de corte/lixagem/maquinação, utilização de equipamentos de proteção individual, etc.

Controlo da exposição / Proteção individual.

Controlo da exposição
Durante o processamento, o principal método de controlo do pó de madeira em suspensão é a extração localizada no ponto de geração. As áreas onde o processamento é realizado devem estar devidamente ventiladas.

Proteção individual.

Durante o processamento será gerado pó de madeira. Recomenda-se:
Utilizar equipamento de proteção respiratória adequado.
Utilizar luvas no seu manuseamento.
Utilizar proteção ocular para evitar a entrada de partículas de pó nos olhos.

Valores Limite de Exposição Profissional (VLE).

De acordo com os limites estabelecidos em Espanha para os processos em que se possa gerar pó de madeira, foi estabelecido um Valor Limite Ambiental - Exposição Diária (VLA-ED) de 2 mg/m³. Este valor representa o limite de concentração de pó no ar calculado para uma jornada de 8 horas.
Este valor está alinhado com a Diretiva (UE) 2019/983 (alteração da Diretiva 2004/37/CE).
Noutros países, deverão ser tidos em conta os limites de aplicação em vigor.

O desempenho do produto de referência está em conformidade com o desempenho declarado acima.
A presente Declaração de Desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade de FINANCIERA MADERERA S.A. (Finsa).



FINANCIERA MADERERA S.A. (FINSA)
N-550, km. 57
15707 Santiago de Compostela (A Coruña)
ESPAÑA

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº 00039



FimaPan® Decor

Enrique Anca Santiago

Director de IDI y Certificación de FINSA
Santiago de Compostela 01/06/2026

