

G.B.ADZ.MALLORCA ARENA

FORMATO	90X90 RECT.
ESPESOR (mm)	9 MM
PRODUCTO	PORCELÁNICO
TIPO	ESMALTADO
GRUPO	Bla-GL
NORMA APLICABLE EN 14411 ANEXO G	

ENSAYOS	RESULTADO
 UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL	DIMENSIONES CUMPLE LA NORMA
 UNE- EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA	VALOR MEDIO (%) ≤ 0,5 %
 UNE- EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	FUERZA DE ROTURA 1.600 - 2.400 N RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 35 - 45 N/mm ²
 UNE- EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESULTADO RESISTE
 UNE-EN-ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO	RESULTADO RESISTE
 UNE- EN ISO 10545-12 RESISTENCIA A LA HELADA	RESULTADO RESISTE
 UNE- EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA	CLORURO DE AMONIO 100 g/l A
	HIPOCLORITO DE SODIO 20 mg/l A
	ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%
	ÁCIDO CÍTRICO 100 g/l CUMPLE LA NORMA
	HIDRÓXIDO DE POTASIO 30 g/l
 UNE- EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS	AGENTE VERDE EN ACEITE LIGERO 5
	SOLUCIÓN DE YODO EN ALCOHOL 5
	ACEITE 5
UNE 41901 EX RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)	C3
UNE-EN-ISO 10545-7 ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)	RESULTADO PEI 3

OBSERVACIONES

V0B0 LABORATORIO:

