

G.B.MALLORCA ARENA

FORMATO	90X90 RECT.
ESPESOR (mm)	9 MM
PRODUCTO	PORCELÁNICO
TIPO	ESMALTADO
GRUPO	Bla-GL
NORMA APLICABLE EN 14411 ANEXO G	

ENSAYOS		RESULTAD	
	UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL	DIMENSIONES	CUMPLE LA NORMA
	UNE- EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA	VALOR MEDIO (%)	≤ 0,5 %
	UNE- EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	FUERZA DE ROTURA	1.600 - 2.400 N
		RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	35 - 45 N/mm2
	UNE- EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESULTADO	RESISTE
	UNE-EN-ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO	RESULTADO	RESISTE
	UNE- EN ISO 10545-12 RESISTENCIA A LA HELADA	RESULTADO	RESISTE
	UNE- EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA	CLORURO DE AMONIO 100 g/l	A
		HIPOCLORITO DE SODIO 20 mg/l	A
		ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%	
		ÁCIDO CÍTRICO 100 g/l	CUMPLE LA NORMA
		HIDRÓXIDO DE POTASIO 30 g/l	
	UNE- EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS	AGENTE VERDE EN ACEITE LIGERO	5
		SOLUCIÓN DE YODO EN ALCOHOL	5
		ACEITE	5
UNE-EN 16165:2022 Anexo B ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)		RESULTADO	R9
UNE-EN-ISO 10545-7 ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)		RESULTADO	PEI 3
OBSERVACIONES		V0B0 LABORATORIO:	

