VYMAR
WALL

FICHA TÉCNICA
(07 / 2026)

VYMAR WALL SPC

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	**Panel de revestimiento de pared con núcleo de SPC y sistema de fijación en CLIC . Material 100% hidrófugo, antiscracht y con tratamiento superficial de barniz UV resistente al teñido.** Wall panel with SPC core and CLIC assemby system. 100% waterproof, scratch-resistant, and with UV varnish surface treatment staining resistant.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO PRODUCT SPECIFICATIONS	**Norma - Método de ensayo** Standard - Test Method	**Unidad** Units	**Medidas/**Measurement 2500x900x4mm
Masa por unidad Mass per unit area	ISO 9427	g/m2	10300
Cuadratura Squareness	ISO 24342	mm	0,08
Resistencia rayado Scratch resistance	EN 438-2	N	5,5 (class 4)
Estabilidad dimensional (tras exposición calor) Dimensional stability (after exposure to heat)	ISO 23999	%	**Largo |** Legth: 0,03 % **Ancho |** Width: 0,02 %
Curvado (tras exposición calor) Curling (after exposure to heat)	ISO 23999	mm	0,2
Resistencia a la abrasión Abrassion resistance	EN 16094	cycles	4000
Resitencia a químicos Chemical resistance	EN 438-2	grade	5
Huella residual Residual indentation	ISO 24343-1	mm	0,02 (no liner)
Conductividad térmica Thermal conductivity	EN 12524	W/mk	0,08
Emisión formaldehídos Formaldehyde emission	EN 717-1	class	E1
Resistencia a la luz artificial Colour fastness to artificial light)	EN 13329	grade	≥ 6
Resistencia al fuego Fire resistance	EN 135-101	Class	B-s3, d0
Resistencia térmica Thermal resistance	EN 12667	$(m^2k)/W$	0,008
Emision de formaldehídos Formaldehyde emission	EN 717-1	class	E1
Emisiones VOC VOC emission	ISO 16000	class	A+
Absorción del sonido Sound absortpion	EN ISO 354/EN ISO 11654	coeficient	0,05