



FORMATO / size

20 X 20

ESPESOR / thickness

8,8 mm

TIPO MATERIAL /Kind of Material

GRES NATURAL SIN ESMALTAR / Unglazed U.G.L.

PROCESO DE FABRICACIÓN

Baldosa cerámica prensada en seco, monococción

ENSAYO TEST	NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS REQUIRED VALUES	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Longitud y anchura, grosor, rectitud ortogonalidad, planitud	10545-2		CUMPLE Agree
Absorción de agua	10545-3	3% < E < 6%	4,5%
Resistencia a la flexión (N/mm ²) y fuerza de rotura (N)	10545-4	>22 >1100	30 - 42 1300 - 2700
Resistencia a la abrasión superficial (baldosas esmaltadas)	10545-7	< 345 mm	220-250 mm
Dilatación térmica lineal	10545-8	DECLARAR CLASE to be declared	< 7*10⁻⁶/ °C
Resistencia al choque térmico	10545-9	DECLARAR CLASE to be declared	RESISTE Resists
Resistencia al cuarteo	10545-11	EXIGIDO required	RESISTE Resists
Resistencia a las heladas	10545-12	DECLARAR CLASE to be declared	RESISTE Resists
Resistencia al deslizamiento	UNE 41901:2017 EX	DECLARAR CLASE to be declared	CLASE 3
Resistencia a los productos de limpieza y sales de piscina	10545-13	Mínimum GB/UB	UA / UA
Resistencia a las manchas	10545-14	Mínimum clase 3	CUMPLE Agree

MARCADO CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES:

nº 02B2016

BENESOL, S.L.
C.I.F. B/46 195 939
Ctra. Valencia, s/n - Telf. 96 224 17 82
ALCUDIA DE Crespins (Valencia)