# Aglokit-120 Ficha Técnica | Tecnical Data

| | |
|---|---|
| **Tipo de producto** \| Type of product | Paneles semirrígidos de partículas cohesionadas de poliuretano \| Semi-rigid panels made of bonded polyurethane particles |
| **Categoría de producto** \| Category product | Aglomerado \| Agglomerate |
| **Referencia** \| Reference | Aglokit-120 |
| **Composición** \| Composition | 100 % PU |
| **Aplicaciones** \| Applications | Colchonería, Aislamiento térmico y acústico \| Bedding, Thermal and acoustic insulation |
| **Color** \| Colour | Particula \| Particulated |

| **Propiedades** \| Properties | **Limite** \| Limits | **Unidad** \| Unit | **Norma** \| Standard |
|---|---|---|---|
| Densidad Aparente \| Density | 120 ± 18,0 | Kg/m3 | UNE EN ISO 845:1996 |
| Dureza a la Compresión \| Compression Hardness | 19 ± 3,0 | kPa·s | UNE EN ISO 3386-1 |
| Conductividad térmica \| Thermal conductivity | 0,042 | W/m·K | ISO 8301 |
| Resistencia a la Tracción \| Tensile Strength | 115 | kPa | ISO 1798 |
| Alargamiento a la rotura \| Elongation at break | 70 | % | ISO 1798 |
| Absorción acústica \| Sound absorption | 0.75 | Índice NRC | UNE-EN ISO 11654:1998 |

***Notas** | Notes:*

1. El material debe resguardarse de la intemperie y de la luz solar | The material must be protected from the elements and sunlight.
2. Temperatura de trabajo: desde -40 ºC hasta +120ºC | Working temperature: from -40°C to +120°C.
3. La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como promedio. Interplasp S.L. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de Interplasp S.L. se limita a la calidad del producto. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión | The information provided corresponds to data obtained in our own laboratories and/or accredited external laboratories. This product will maintain these characteristics on average. Interplasp S.L. reserves the right to modify or cancel any parameter without prior notice. The Interplasp S.L. warranty is limited to the quality of the product. This technical data sheet will be superseded by subsequent revisions and, in case of doubt, please request the latest revision.

*Los materiales citados anteriormente se fabrican con las mismas materias primas y aditivos de los mismos proveedores, los cuales certifican que todo lo que nos suministran se encuentra dentro del Reglamento REACH.*