AISLAMIENTO, REVESTIMIENTO Y RENOVACIÓN DE FACHADAS

webertene primer

Ficha Técnica Producto

Imprimación de fondeo de uso universal para homogeneizar la absorción del soporte antes de la aplicación de la gama de morteros orgánicos

- Listo al uso
- Es muy fácil su aplicación
- Regularización de absorción del soporte









Descripción del producto	• Imprimación sintética para homogeneizar la absorción del soporte antes de recibir un revestimiento orgánico de la gama **webertene.** • Para otras aplicaciones, consultar con nuestro Departamento Técnico.
Soportes	• **webertene primer** es compatible con los siguientes soportes: o Cualquier mortero de la gama **weberpral**, **webercal** o **weberev**. o Mortero de altas prestaciones **webertherm base** y **webertherm base plus**. o Hormigón, hormigón aligerado u hormigón celular. o Pinturas y revestimientos sintéticos o Yeso
Composición	• Mezcla de copolímeros acrílicos, cargas minerales, modificadores reológicos y aditivos especiales.
Que saber antes de aplicar	• Utilizar guantes, gafas y calzado de seguridad en la aplicación. Protéjase siempre. • La limpieza de las herramientas después de la aplicación, se puede hacer con agua. • Almacenar en un lugar seco, fresco, protegido contra heladas y cerrado. • Proteger el producto de la lluvia hasta su correcto curado (aprox. menos de 1 día en condiciones atmosféricas favorables, valores de humedad y temperatura medios). • Homogeneizar el producto con un batidor eléctrico hasta dejar una consistencia homogénea. • Utilizar rodillo o airless para su aplicación.
Restricciones	• No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. • No aplicar con lluvias o heladas, con exposición directa al sol o fuerte viento ni en soportes húmedos. • No aplicar sobre superficies horizontales o inclinadas sin estar protegidas de la lluvia, transitables o con agua estancada • No aplicar sobre materiales de poca resistencia mecánica

© **Weber** 18/12/2019 - (esta versión sustituye y anula todas las anteriores)

Preparación del soporte

- Es importante identificar el estado del soporte. Deben ser planos, estables, resistentes y limpios. Si tuviera falta de cohesión o limpieza, evidencias de disgregación o inconsistencia, se ha de hacer un tratamiento previo:
  - Disgregable: aplicar una o dos manos del consolidador **weberprim TP05** diluido 1:10. Evaluar la consistencia obtenida en cada mano para valorar la necesidad de la siguiente.
  - Defectos de adherencia del revestimiento antiguo: Eliminarlo completamente con los medios más adecuados.
  - Suciedad superficial: Lavar la superficie con jabón neutro y agua a una presión < 80 Bar sin acercar la lanza a menos de 15 cm del revestimiento.

Características...

... de empleo

Tiempo de espera entre 1ª y 2ª mano	min. 6 horas
Tiempo de secado	12 – 24 horas*

... técnicas

Densidad de la masa (EN ISO 2811-1)	1,25 ÷ 1,35 kg/lt
Extracto seco	42,2 %
pH (UNI 8311)	8,5 ± 0,5
Viscosidad (ASTM D2196) Brookfield RVT, Rotor D, Velocidad 10 RPM	4.000 – 6.000 mPa • s

Estos valores se derivan de pruebas de laboratorio en un ambiente controlado y podrían variar significativamente por las condiciones de puesta en obra.

** Los tiempos pueden variar según las condiciones meteorológicas.*

Rendimiento

Rendimiento	Kg/m²	m²/Bidón
webertene primer	≈ [0,25 – 0,30] lt. / m²	[46,0 – 56,0] m² por 2 manos

Estos rendimientos son orientativos y dependen de diversas circunstancias

Presentación

Presentación	Colores
Bidón de plástico de 14 l Palets de 336 l (24 bidones)	Carta Color Sprectum

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, al abrigo de la radiación solar y a temperaturas inferiores a 5ºC

Notal legales

- Nuestras indicaciones se realizan según nuestro leal saber y entender, pero no eximen al cliente del examen propio del producto y la verificación de la idoneidad del mismo para el fin propuesto.
- Saint-Gobain Weber no es responsable de los errores acaecidos durante la aplicación del producto en ámbitos diferentes de aquellos especificados en el documento, o de errores derivados de condiciones inadecuadas de aplicación o de omisión de las recomendaciones de uso.

Sistema de gestión certificado de acuerdo a la norma ISO 9001