Encimera Taj Mahal de 305 cm

Neolith® · Acabado Silk · Zócalo perimetral en tres lados



Visualización 3D orientativa. El tono y la disposición de las vetas pueden variar.

305 × 61 cm	1,2 cm	5 cm	53 kg
LARGO × FONDO	ESPESOR	ALTURA ZÓCALO	PESO ENCIMERA

01 Configuración y dimensiones

Zócalo trasero + dos laterales



Zócalo de 5 cm sobre la superficie.

Espesor de la encimera: 12 mm.

Medidas nominales exteriores.

Superficie continua para cocina, de tono marfil cálido y vetas beige. Configuración representada sin huecos para fregadero ni placa. Montaje y mecanizados según las instrucciones técnicas del material.

Prestaciones y tolerancias

Datos del material Neolith® de 12 mm, acabado Silk. Valores de ensayo del fabricante; no equivalen a una carga admisible de la encimera instalada.

02 Resistencia y comportamiento

PROPIEDAD	RESULTADO	NORMA
Flexión · fuerza de rotura	> 5.000 N	ISO 10545-4
Flexión · módulo de rotura	≥ 45 N/mm²	ISO 10545-4
Absorción de agua[1]	0,01 - 0,1 %	ISO 10545-3
Choque térmico	Sin daños	ISO 10545-9
Helada	Sin daños	ISO 10545-12
Solidez a la luz	Sin cambio cromático	DIN 51094

PRESTACIONES DEL ACABADO SILK

PROPIEDAD	SILK
Impacto · coeficiente (ISO 10545-5)	0,8
Manchas · clase (ISO 10545-14)	5
Química · clase (ISO 10545-13)	A / LA / HA

Química: limpieza doméstica / bajas concentraciones / altas concentraciones. Resultados correspondientes al acabado Silk.

03 Tolerancias declaradas por Neolith

CONTROL · ISO 10545-2	TOLERANCIA
Espesor[1]	± 0,5 mm (5 %)
Planitud en anchura de tabla	± 2 mm (0,1 %)
Planitud en longitud de tabla	± 4 mm (0,1 %)
Dimensiones de tabla recortada[2]	± 2 mm (0,6 %)

[1] Tablas sin malla. [2] Formatos de tabla cortados a medida. Se conserva la notación del fabricante. Estas tolerancias corresponden al material; no definen las tolerancias de corte, ensamblaje o altura del zócalo del producto terminado.

Fuente: Neolith, Technical data 6, 12 & 20 mm, IT-12.011, Rev. 03 May-26, pág. 1. EN 14411 / ISO 13006. Consulta: 18.11.2026. Consultar ficha original

Dimensiones, configuración y peso de 53 kg facilitados por Seriestone. Los ensayos corresponden al material Neolith, no al conjunto fabricado con sus uniones y apoyos.