

Microcemento scale, Kit completo microcemento per scale



DESCRIZIONE PRODOTTO KIT CEMENTO CERATO SCALE ALTA PROTEZIONE:

Questo kit contiene tutti i prodotti necessari per l'applicazione di un vero cemento cerato sulla vostra scala. Sia in costruzione che in ristrutturazione, il nostro cemento cerato permette di realizzare scale altamente resistenti, antigraffio e antimacchia.

Date quel tocco decorativo in più!

IL KIT CEMENTO CERATO PER SCALE CONTIENE:

- Primer universale per cemento cerato
- Pack cemento cerato (micro malta granulometria fine: polvere + resina + colorante)
- Fondo riempitivo
- Vernice: HIGHPROTECT (Altissima resistenza e protezione, resiste al ristagno d'acqua, satinato, di qualità professionale).

SUGGERIMENTO COLORE

Per la scelta del colore, vi consigliamo vivamente di ordinare il nostro campionario Cemento Cerato. Potete poi restituirlo per il rimborso (vedere condizioni sulla scheda prodotto del campionario cemento cerato). Vi proponiamo anche campioni individuali.

Infatti, nonostante tutti i nostri sforzi di calibrazione e per ragioni tecniche di visualizzazione, non possiamo garantire la corrispondenza totale tra la realtà e i colori del campionario visualizzato, poiché la visualizzazione delle tinte dipende dal vostro schermo e dalla sua risoluzione.

Disponibile anche in kit per famiglia di colore: cemento cerato scale grigio, cemento cerato scale bianco, cemento cerato scale blu, cemento cerato scale rosso, cemento cerato scale nero, cemento cerato scale giallo, cemento cerato scale beige, cemento cerato scale verde, cemento cerato scale marrone, cemento cerato scale arancione, cemento cerato scale rosa, cemento cerato scale viola.

Prodotto nella nostra fabbrica ARCANES INDUSTRIES

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Facilità d'uso
- Alta resistenza ai raggi UV
- Ottima opacità e copertura
- Tempo di lavorabilità importante > 1H
- Eccellente adesione: su ogni supporto anche liscio
- Vernice Alta protezione antimacchia, antiabrasione, anticalore
- Facile manutenzione

DESTINAZIONE

- Scale

MATERIALI IDONEI

- Massetto in cemento, cemento
- Massetti in calcestruzzo
- Calcestruzzo alleggerito / cellulare

Nota: se la vostra scala è in piastrelle vi raccomandiamo di utilizzare il nostro KIT CEMENTO CERATO PIASTRELLE

APPLICAZIONE STRUMENTI NECESSARI

- Spatola in acciaio inox 20x8 e 24x10 e/o spatola in plastica (fortemente raccomandata per l'ultima mano dei colori chiari) a bordi arrotondati. Importante: la dimensione e il tipo di spatola devono essere adatti alla superficie. Se la spatola in acciaio inox è già stata utilizzata, sfregare i bordi con carta vetrata per rimuovere le asperità e non segnare il supporto.
- Spatola americana di diverse dimensioni (utile per angoli, paraschizzi, scale, piccole superfici non accessibili con la spatola)
- Rulli in microfibra (10mm - 250mm): per applicazione primer + finitura Pulizia con acqua durante e dopo l'uso

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Il supporto deve essere resistente, non friabile, stabile e coesivo. In caso contrario, è necessario un fissativo: consultateci.
 - La superficie deve essere asciutta.
-

- Eliminare tramite raschiatura e eventualmente levigatura le vecchie pitture, le tracce di gesso e di stucco.
- Tutte le irregolarità devono essere eliminate.

In tutti i casi, raccomandiamo un primer specifico.

Sulle scale esterne, per evitare le risalite capillari: vi raccomandiamo di utilizzare il nostro **REVEPOXY - 149** in due strati, con sabbatura di silice sull'ultimo strato. Questo primer è indispensabile se la vostra scala è posata direttamente sulla terra (platea) e non è stata isolata. Per determinare se avete risalite di umidità, occorre fare un test incollando un foglio di plastica trasparente per 48h. Se appaiono goccioline d'acqua e condensa tra il film di plastica e il supporto, significa che l'umidità proveniente dal basso filtra il vostro supporto.

L'interposizione di un primer tra il cemento cerato e il supporto permette in particolare una migliore omogeneità finale del risultato e una migliore adesione.

MESSA IN OPERA

APPLICAZIONE DEL PRIMER: Applicare sulla superficie ben asciutta uno strato del nostro Primer Universale. Questo primer è granuloso per una migliore adesione. È adatto a superfici porose e non porose. Tempo di asciugatura minimo 12 ore.

PREPARAZIONE DEL CEMENTO CERATO:

Versare tutto il colorante nel contenitore della resina (attenzione a scuotere bene il contenitore del colorante per evitare qualsiasi ristagno di pigmento sul fondo). Trasferire un po' di resina nel flacone vuoto del colorante, agitare, per recuperare il pigmento rimasto sul fondo e vuotare nel contenitore della resina. Insistiamo su questa fase fondamentale per una corretta colorazione dell'intonaco finale.

Nel secchio versare: 3 parti in peso di polvere per 1 parte in peso di resina, esempio 100 g di resina per 300g di polvere (utilizzare una bilancia di precisione o bilancia elettronica).

Mescolare manualmente con una riga o preferibilmente meccanicamente con un miscelatore a 600 giri/min fino ad ottenere una pasta omogenea. È essenziale versare sempre la polvere nella resina e non viceversa (rischio di grumi). La miscela finale deve essere cremosa, densa e non troppo liquida. Tempo di lavorabilità della miscela (tempo per l'applicazione): 4 ore. Preparare solo la miscela per la prima mano

APPLICAZIONE DEL CEMENTO CERATO:

Prima mano: Applicare con una spatola a bordi arrotondati o una cazzuola, uno strato uniforme di 1kg/m². La dimensione e il tipo di spatola devono essere adatti alla superficie. Se

la spatola è già stata utilizzata, sfregare i bordi con carta vetrata per rimuovere le asperità e non segnare il supporto).n Seconda mano: Applicare la seconda mano (1kg/m²) 24 ore dopo l'asciugatura della prima mano.n Lucidatura: Man mano che la seconda mano si asciuga, lucidare il materiale per ottenere una superficie liscia e setosa.

Cos'è la lucidatura a ferro e perché si fa?

Quando il secondo strato inizia ad asciugare, non lascia più impronte al tatto e si schiarisce, passare la spatola pulita quasi piatta senza materiale come se si facesse una leggera carezza per schiacciare il grano e chiudere i pori (ogni 3 o 4 passate, pulire la spatola con un panno pulito e asciutto). Questa azione è la lucidatura a ferro, aumenta le sfumature, fa penetrare maggiormente i grani, liscia il supporto e lo rende meno poroso e più resistente. Se il cemento è più duro o è troppo asciutto, la forza della lucidatura può aumentare. Se non è sufficientemente duro, rischia di staccarsi > Riparare al meglio e attendere il momento giusto.

È per questo motivo che bisognerà iniziare la lucidatura "accarezzando" il cemento cerato.

L'uso di una spatola in policarbonato (plastica) è raccomandato per la lucidatura dei cementi cerati chiari per evitare tracce nere dovute al riscaldamento del materiale.

Levigatura:n 24 ore dopo l'asciugatura della seconda mano, utilizzo di una levigatrice elettrica a velocità media con carta abrasiva grana 150. Questa levigatura deve essere leggera (rischio di sbiancamento) e permetterà di livellare la superficie e far risaltare gli effetti di sfumatura.

RACCOMANDAZIONI

"Colpo di mano": Il prodotto deve essere sempre davanti allo strumento: "posare - riprendere - posare". Partire sempre dall'esterno del supporto. L'applicazione dipenderà dall'angolo di inclinazione della spatola: più si è in fase di finitura, più bisogna essere piatti. Quando si lucida, ogni 3 o 4 colpi, bisogna pulire la spatola: più si avanza nella finitura, più si lavora con uno strumento pulito (pulizia con un panno pulito e asciutto).

Applicazione "A fresco" **riservata ai professionisti esperti**: fresco su fresco - permette di far penetrare il grano. Le cariche fini presenti aiutano a creare la lucidatura (effetto lucido tramite lucidatura). Quando si lavora "a fresco", si fa penetrare maggiormente i grani e così si ottiene un supporto più liscio.

Temperatura di applicazione: minimo 15°C - massimo 25°C.

PROTEZIONE

Il cemento cerato sarà protetto con un sigillante e una vernice (contenuti nei kit).

APPLICAZIONE DEL FONDO RIEMPITIVO:

24-48 ore dopo l'ultimo strato di cemento cerato, applicare con un rullo in microfibra, solo uno strato nelle seguenti proporzioni: 200ml per 2m², 500ml per 5m², 1 litro per 10m² evitando spessori eccessivi, zone troppo sottili e dimenticanze. Il supporto deve assorbire il prodotto. L'asciugatura richiede minimo 12 ore, idealmente 24h. (non applicare la vernice protettiva prima della completa asciugatura).

APPLICAZIONE DELLA VERNICE

I kit contengono tutti la nostra vernice ad alta protezione HIGHPROTECT che è formulata per una protezione massima contro l'acqua e le macchie. È resistente ai raggi UV. È quindi particolarmente indicata per le vostre scale interne ed esterne.

Preparazione della vernice: Preparare solo quanto necessario per la prima mano: versare la base (componente A) della bottiglia HIGHPROTECT in un contenitore e poi versare l'indurente (componente B). Mescolare il tutto per 2 minuti. Attenzione a non confondere con il contenitore di resina neutra per cemento cerato. Il mancato rispetto di questa procedura può causare difetti nell'aspetto e nell'efficacia del prodotto. Mescolare sempre una seconda volta prima dell'applicazione (la miscelazione deve essere sempre effettuata con un manico di legno pulito).n Dosaggio: 5 parti in peso di vernice (BASE COMP A) per 1 parte in peso di indurente (COMP B). Preparerete la miscela per la seconda mano appena prima di applicarla. Per entrambe le mani, 1 litro = 10m²

Applicazione con un rullo in microfibra di 2 mani di vernice HIGHPROTECT a intervalli di 12 ore, applicare in strato sottile per evitare la formazione di bolle. Ricaricare il rullo non appena non ha più materiale. Ogni traccia biancastra scomparirà durante l'asciugatura.n n 3 mani di vernice possono essere necessarie a seconda della porosità del supporto e della protezione desiderata e per un traffico più intenso sulla scala. (asciugatura tra la seconda e la terza mano: 12 ore) .

IMPORTANTE: se desiderate dare al vostro cemento cerato un aspetto "rustico" più ruvido con molti effetti "materici" vi consigliamo di applicare uno strato supplementare di vernice HIGHPROTECT poiché una superficie con più asperità consumerà più vernice. Per mantenere una protezione ottimale su una superficie testurizzata, questo strato supplementare sarà indispensabile. ASCIUGATURA

- Asciugatura tra 2 mani di cemento cerato: circa 24 ore.
 - Asciugatura tra 2 strati di vernice HIGHPROTECT: 12 h
 - Asciugatura prima della lucidatura del cemento cerato e delle finiture: 24 ore o più.
 - Tempo di lavorabilità della miscela di cemento cerato: 4 ore.
-

- Tempo prima del contatto con l'acqua: 7 giorni

MANUTENZIONE

- Attendere 20 giorni di asciugatura prima di utilizzare un detergente o un pulitore a vapore per la manutenzione ordinaria.

CONSUMO

2 kg al m² per le due mani.

Contenuto di ogni kit:

Kit 2m²:

- Primer universale per cemento cerato: 200ml
- Polvere: 3kg
- Resina: 0.9L
- Colorante: 100ml
- Fondo riempitivo: 200ml
- Vernice Alta Protezione: kit 2m² 208 g di base - 42 g di indurente

Kit 5m²:n - Primer universale per cemento cerato 500mln - Polvere: 7.5kgn - Resina: 2.25Ln - Colorante: 250mln - Sigillante: 500mln - Vernice Alta Protezione HIGHPROTECT: kit 5m²: 417 g di base - 83 g di indurente

Kit 10m²:

- Primer universale per cemento cerato: 1L
- Polvere: 15kg (2 sacchi da 7.5 kg)
- Resina: 4.5L
- Colorante: 500ml
- Fondo riempitivo: 1L
- Vernice Alta Protezione: kit 10m²: 833 g di base - 167 g di indurente

CONSERVAZIONE

Si conserva prima della miscelazione, in un luogo asciutto al riparo dal calore per massimo 12 mesi.

Video Video

Mentions Légales :

PRIMER e RIEMPITIVI DEI PORI: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Rispettare le precauzioni d'uso. CALCESTRUZZO DECORATIVO: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Pericoloso. Rispettare le precauzioni d'uso. VERNICE COMP A: Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Rispettare le precauzioni d'uso. Scheda di dati di sicurezza disponibile su richiesta. VERNICE COMP B: Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Può provocare una reazione allergica cutanea. Nocivo se inalato. Può irritare le vie respiratorie. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Pericoloso. Rispettare le precauzioni d'uso. Attenersi a quanto indicato nella scheda di sicurezza del prodotto. Scheda di dati di sicurezza disponibile su richiesta.
