

Intonaco per piscine, decorativo di finitura e impermeabilizzante - ARCACIM DECO



DESCRIZIONE PRODOTTO INTONACO DI RIVESTIMENTO FINITURA CEMENTO CERATO PER PISCINA

Sviluppato dai nostri tecnici per rispondere a una richiesta di cemento cerato a contatto permanente con l'acqua, ARCACIM DECO è un sistema di impermeabilizzazione decorativo a base di cemento, cariche, additivi di alta qualità e resina in emulsione.

Questa miscela ne fa un rivestimento non tossico, impermeabile all'acqua, con buona resistenza all'abrasione e all'erosione. La sua formulazione permette di ottenere una finitura tipo cemento cerato proposta in 20 colori.

Arcacim deco si applica come ultimo strato di finitura dopo l'intonaco di rivestimento per piscine con l'intonaco idrorepellente per piscine / intonaco impermeabilizzante per piscine Arcacim pool.

Prodotto in Francia nel nostro stabilimento ARCANE INDUSTRIES.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Prodotto di impermeabilizzazione arricchito di silicato.
- Finitura tipo cemento cerato.
- Disponibile in 20 colori di tendenza
- Resistenza eccezionale alle condizioni climatiche.
- Microporoso lascia respirare il supporto.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Nella versione grigia, per il kit da 25kg, l'ARCACIM DECO è un cemento:

PM-ES (Presa Mare - Acque ad alto tenore di Solfati): utilizzo in ambienti aggressivi (montagna, riva del mare, piscina con acqua salata).

Resistenza alla compressione: 52.5.

Nella versione bianca, e nella versione grigia kit da 5kg, l'ARCACIM DECO è un cemento:

Non PM-ES.

Resistenza alla compressione: 32.5

CONTENUTO DEI KIT:

Kit 8 m²: 10 kg di polvere neutra, 2,5 litri di resina neutra, 250 ml di colorante.

Kit 16 m²: 20 kg di polvere neutra, 4,5 litri di resina neutra, 500 ml di colorante.

DESTINAZIONE

Impermeabilizzazione e decorazione di piscine, vasche, cantine, seminterrati.

MATERIALI IDONEI

Alta resistenza alla pressione e contropressione su tutte le superfici in muratura grezze o intonacate con cemento (per altri supporti, consultarci).

APPLICAZIONE STRUMENTI NECESSARI

Cazzuola, frattazzo, spatola.

Pulizia con acqua durante e dopo l'uso.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Il supporto deve essere resistente, non friabile, stabile e coesivo. In caso contrario, è necessario un fissativo di fondo: consultarci
- Eliminare raschiando e poi eventualmente levigando le vecchie pitture, le tracce di gesso e di mastice.
- Bagnatura: vedi più avanti

MESSA IN OPERA

PREPARAZIONE DEL MATERIALE:

Versare il bidone di colorante **completamente** nel bidone della resina per colorarla.

Versare 4 parti in peso di polvere in 1 parte in peso di resina. Utilizzare una bilancia pesa grammi o bilancia elettronica. Mescolare manualmente o meccanicamente a 600 giri/min fino ad ottenere una pasta omogenea. È indispensabile versare sempre la polvere nella resina e non il contrario (rischio di grumi). La miscela finale deve essere densa.

Si effettua una miscelazione lenta. All'inizio, non c'è miscelazione poi, dopo un minuto,

l'incorporazione si avvia (l'aggiunta della polvere di ARCACIM DECO, in questo momento, non pone più problemi di miscibilità). Dopo due o tre minuti di miscelazione la pasta deve essere di colore uniforme, cremosa, perfettamente omogenea e senza grumi. Lasciar riposare qualche minuto prima dell'applicazione. La durata di vita della miscela è di circa 2 ore.

ATTENZIONE: Mescolare in piccole quantità. Non preparare tutto il secchio in una volta sola. L'ideale è mescolare metà della resina colorata con metà della polvere.

MESSA IN OPERA DEL SISTEMA ARCACIM POOL + ARCACIM DECO (Sistema Completo su Cemento cerato Piscina)

- Su supporto esistente (muratura): bagnare a rifiuto e lasciare asciugare (attendere la completa scomparsa dell'umidità al tatto, nessuna lucentezza e nessun gocciolamento del supporto devono rimanere).
- Applicazione del primo strato di ARCACIM POOL bianco (1,5 kg per m² su supporto in calcestruzzo ricoperto da un intonaco idrorepellente di 1-2 cm).
- Asciugatura di 24 ore.
- Applicare il secondo strato di ARCACIM POOL bianco.
- Non bagnare il supporto tra uno strato e l'altro.
- Trascorso un tempo di asciugatura di 24 ore, applicare ARCACIM DECO. Quest'ultimo passaggio dovrà essere lavorato man mano che asciuga per ottenere una superficie liscia e setosa (facilita la manutenzione: non adesione delle micro-alghe)
- A seconda dell'aspetto del supporto (non abbastanza liscio), si potrà effettuare una levigatura con grana 150 su levigatrice orbitale.
- 48 ore dopo: si applicherà poi una vernice protettiva ARCACLEAR - 143 in 2 strati: il primo sarà di 150g per m² diluito al 20% con diluente detergente epossidico ovvero 30 g al m², il secondo strato sarà di 200 g per m² applicato puro. Per rendere la superficie antiscivolo, è possibile aggiungere 30 g di corindone per 200 g di vernice nell'ultimo strato di Arcaclear - 143 (scala, bordo piscina).

IMPORTANTE: evitare qualsiasi contatto con l'acqua per almeno 8 giorni (pioggia e schizzi vari ...)

La vernice Arcaclear - 143 intensificherà di 2 tonalità il colore dell'Arcacim Deco.

Prima del riempimento (dopo 8 giorni), effettuare un risciacquo con idropulitrice.

Hai bisogno di aiuto per il colore?

Puoi ordinare il nostro campionario di cemento cerato sui colori che proponiamo con arcacim deco. Si prega di notare che arcacim è diverso dal nostro cemento cerato nuance minerale, la vernice è diversa e quindi intensificherà di 2 tonalità il colore finale. Otterrai quindi un colore più scuro. In caso di dubbi non esitare a contattarci

RACCOMANDAZIONI

- Non applicare in pieno sole
- Applicare idealmente al mattino presto piuttosto che alla sera poiché il supporto, avendo assorbito calore durante tutto il giorno, rilascerà il calore accumulato.
- In caso di tempo secco, può essere utile aggiungere un ritardante di asciugatura (consultarci)
- Conservazione: 1 anno nella confezione originale. Conservare al riparo dall'umidità e dal gelo.
- Temperatura di applicazione: minimo 5°C - massimo 25°C.

PROTEZIONE

48 ore dopo: si applicherà poi una vernice protettiva ARCACLEAR - 143 in 2 strati: il primo sarà di 150g per m² diluito al 20% con diluente detergente epossidico ovvero 30 g al m², il secondo strato sarà di 200 g per m² applicato puro.

ASCIUGATURA

- Asciugatura tra 2 strati di intonaco: 24 ore
- Asciugatura prima della levigatura e della finitura: 24 ore
- Asciugatura per vernice ARCACLEAR - 143®: 24 ore per strato
- Asciugatura prima del riempimento: 8 giorni

MANUTENZIONE

- Non gettare pastiglie di cloro direttamente nell'acqua della piscina, utilizzare cestelli diffusori o gli skimmer.
- Nessuna condizione specifica per la manutenzione del rivestimento.

CONSUMO

1,5 kg al m² per strato. Applicare 1 strato di ARCACIM DECO su 2 strati di ARCACIM POOL Bianco.

CONSERVAZIONE

Si conserva prima della miscelazione, in un luogo asciutto al riparo dal calore per un massimo di 12 mesi

Conservazione: 1 anno nella confezione originale. Conservare al riparo dall'umidità e dal gelo."

Mentions Légales :

COMP POLVERE: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Contiene CLINKER DI CEMENTO PORTLAND. Può provocare una reazione allergica. Pericoloso. Rispettare le precauzioni d'uso. COMP LIQUIDO: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Rispettare le precauzioni d'uso.
