

Pintura para Azulejos de Piscina Para Piscinas Alicatadas - ARCAPOOL - 440



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Pintura para piscinas PU DE ALTA GAMA especial para azulejos, mosaico:

¿Su piscina de azulejos o mosaico ya no está de moda? ¿Ha perdido su brillo original o está manchada?

ARCAPOOL - 440 es una **pintura de impermeabilización** y decoración monocomponente de poliuretano, alifática, que no amarillea, no se pulveriza y forma un revestimiento filmógeno de protección.

Resistente a todos los tratamientos de agua de piscina: resiste la retención permanente de aguas potables, naturales saladas, cloradas, que contienen productos de tratamiento.

¡Más resistente que una pintura para piscinas en fase acuosa, epoxi, clorada o de caucho!

Varios colores RAL disponibles: los colores de este producto están codificados con el RAL oficial europeo, lo que le permite ver el color más cercano a la realidad en una carta de colores. Como los colores en pantalla pueden variar según el dispositivo y/o su pantalla, le invitamos a consultar el RAL colores.

Encuentre nuestro producto por familia de colores: pintura para piscinas blanca, pintura para piscinas beige, pintura para piscinas azul, pintura para piscinas gris.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fácil de aplicar (con rodillo o por proyección),
- **Puede aplicar todas las capas de pintura en el mismo día.**
- Excelente cobertura de azulejos, mosaico
- Seca muy rápido,
- Resistente al robot limpiador gracias a su acabado muy tenso que evita la abrasión,
- Colores muy estables,
- Pintura que no se pulveriza,

- Alta resistencia a la abrasión,
- Resistente a los tratamientos de agua de piscina (cloro, ozono, sales...),
- Superficie lisa y satinada fácil de mantener,
- Resistente a los ciclos de congelación / descongelación y a la intemperie,
- Se aplica en exterior e interior
- Sin parabenos, sin ftalatos,
- Buena impermeabilidad al agua,
- Lavable y resistente a la limpieza,
- Aplicable en horizontal y vertical.

INFORMACIÓN DE ETIQUETA

El producto ARCAPOOL - 440 siendo similar al producto genérico: Arcapiscine coque polyester et carrelage, recibirá un bidón con el nombre del genérico

Un **aspecto contemporáneo**, moderno que dará un aspecto único a su piscina alicatada.

¡Uno de los revestimientos para piscinas de azulejos o mosaico más duraderos disponibles en el mercado!

No fabricamos ni ofrecemos pintura para piscinas a base de EPOXI ya que este tipo de pintura es más sensible a los rayos UV. Su resistencia es buena pero su mayor inconveniente es que su color se degrada demasiado rápido con el tiempo, especialmente debido a los rayos UV. Una imprimación es obligatoria para un soporte de azulejos / consultar la pestaña Aplicación DESTINO

La pintura para piscinas ARCAPOOL - 440 constituye el revestimiento de impermeabilización y decoración ideal para todas las piscinas y estanques de azulejos, gresite, mosaicos.

Aplicable en horizontal, vertical y en superficie inferior.

Para piscinas de hormigón puede consultar nuestra pintura para piscinas especial hormigón: ARCAPISCINE

Para piscinas de casco de poliéster, por favor, consulte nuestra pintura para piscinas ARCAPOOL - 175

MATERIALES ELEGIBLES

Los soportes admisibles son principalmente los siguientes:

- Azulejos
 - Gresite
 - Mosaicos
-

APLICACIÓN HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- **Un rodillo de poliamida de 180 mm o 100 mm con una longitud de pelo de 12 a 15 mm.**
- **Una brocha plana de 60 mm mini** para los bordes, subidas de rodapiés y lugares de difícil acceso,
- Con una rasqueta de goma tipo alicatador, seguido de un pase de rodillo de poliamida, seco (para desengrasar) o mojado de pintura (para engrasar) según el efecto deseado, en los casos de soportes rugosos, estructurados o dañados,
- Por Proyección con Pistola Airless, para superficies despejadas, técnicamente difíciles de acceder para el aplicador o lugares donde las proyecciones de gotitas no pueden contaminar.

Limpiar las herramientas y materiales inmediatamente después de la aplicación con Xileno, acetona o un producto de la familia de los MEC.

KIT DE HERRAMIENTAS COMPLETO

Le recomendamos nuestro kit de herramientas completo especial para pintura de piscinas.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Una preparación minuciosa de las superficies es primordial para una realización óptima y duradera.

Vaciar su piscina

Si hay riesgo de lluvia, le aconsejamos posponer sus trabajos a un período más seco. Tenga cuidado con la lluvia después de la aplicación de la pintura que puede afectar el tiempo de endurecimiento. Puede eventualmente cubrir dejando un agujero de ventilación estanco para no hacer "asfixiar" el soporte y provocar humedad.

Limpieza

El soporte debe estar limpio, desengrasado, sin polvo, sano y coherente.

Quitar el polvo de las paredes y el fondo barriendo o aspirando los azulejos,
Limpiar con un detergente, desengrasante adecuado,
Lavar con un limpiador de alta presión,
Eliminar las partes no adherentes de juntas o azulejos y reemplazarlas.
Destruir los depósitos verdes con nuestro Tratamiento fungicida,
Fisuras: Abrir la fisura y luego rellenar con un mortero flexible que será posteriormente cubierto con un revestimiento de curado adaptado (consúltenos).

La pintura ARCAPOOL - 175 no es una solución destinada a resolver un problema de estanqueidad o de fuga. Aconsejamos reparar los posibles problemas de estanqueidad antes de aplicar y dejar secar bien los productos de reparación. Consúltenos para la elección de los productos. **Lijado**

Lijar con un disco de circonio para rayar la superficie alicatada.

El lijado permitirá mejorar la adherencia haciendo la superficie más rugosa, **esta etapa es obligatoria.**

Tenga en cuenta que el lijado debe ser moderado, solo deberá abrasar la capa superior de su alicatado.

Aspire cuidadosamente todo el polvo.

El soporte debe estar perfectamente seco antes de la aplicación de la pintura (esperar 48h mínimo).

Humedad máxima en el soporte: 5%

Es indispensable asegurarse de que el soporte no contenga más del 5% de humedad para evitar un posible ampollamiento de la pintura en las semanas siguientes a la aplicación. El contenido de humedad debe medirse con nuestro **higrómetro**. Por encima del 5%, la pintura corre el riesgo de presentar burbujas en los días o semanas siguientes al llenado de agua. PUESTA EN OBRA Capa de imprimación:

Aplique una capa de **imprimación epoxi ARCAPRIMER 100** a razón de 150 a 200 g / m²
Secado 6-12h antes de recubrir, **no esperar más de 48h.**

Preparación de la pintura para piscinas

Homogeneizar bien con un agitador eléctrico. Para el uso del envase de 20 kg, es necesario prever una re-homogeneización durante la aplicación.

Verter siempre la pintura en un recipiente adaptado - Trabajar siempre a partir de un cubo, artesa, gaveta y no a partir de un charco depositado en la superficie.

Aplicación de la pintura para piscinas

Aplicar la primera capa de pintura.

Después de 2 a 3 horas (**no más tarde de 4 horas**), aplicar la segunda capa de pintura.

Se puede aplicar una tercera capa de refuerzo dejando un secado de 2 a 3 horas (**no más de 4 horas**) de la segunda capa de pintura.

Antideslizante

Añada corindón en la última capa de pintura para crear un antideslizante a razón de 10 a

20% del peso de la pintura necesaria en las zonas transitables sumergidas, especialmente como las escaleras.

RECOMENDACIONES

Para un resultado óptimo, la temperatura durante la aplicación y el secado debe estar entre 5°C y 30°C.

Las bajas temperaturas retrasan el secado mientras que las altas temperaturas aceleran el secado.

Privilegie una aplicación por la mañana (fuera de los rocíos matinales) en lugar de por la tarde o al final de la tarde ya que los soportes han acumulado el calor del día y están demasiado calientes.

Un alto nivel de humedad puede afectar el acabado y su calidad, recomendamos medir el nivel de humedad con un higrómetro y evitar aplicar si este supera el 5%.

No tirar directamente pastillas de cloro sobre el revestimiento, utilizar cestas difusoras o la cesta de los skimmers.

PROTECCIÓN

No se necesita ninguna protección para esta pintura.

SECADO

El llenado de agua de las piscinas debe realizarse como mínimo después de un secado de al menos 7 días, a 20°C y 50% HR.

Durante este período, le aconsejamos evitar cualquier contacto con el agua, contaminantes o grasas, que podrían alterar el color y el aspecto final de la pintura.

MANTENIMIENTO

No tirar pastillas de cloro directamente en el agua de la piscina, utilice cestas difusoras o los skimmers.

Ninguna condición específica sobre el mantenimiento del revestimiento.

CONSUMO

0,150 a 0,200 kg/m² por capa, es decir una media de 0,30 a 0,40 Kg/m² para las 2 capas según la porosidad del soporte y la superficie de juntas de azulejos.

Aplicación en 2 capas mínimo.

Con o sin incorporación de CORINDÓN BLANCO, para asegurar la resistencia al deslizamiento necesaria, en las zonas transitables sumergidas, especialmente.

CONSERVACIÓN

El producto debe almacenarse protegido del sol, la lluvia y las heladas en un lugar fresco y ventilado.

Los productos deben permanecer en su embalaje original sin abrir, con el nombre del fabricante, la designación del producto, el número de lote y las etiquetas de precaución de aplicación.

En estas condiciones, la calidad del producto está garantizada en el embalaje original durante 12 meses