

Fiche Technique Détaillée

COLORHYDRO

Imperméabilisant antitache coloré pour toitures composées de tuiles en terre cuite, ciment, béton, fibrociment et ardoise qui viendra protéger, rénover, décorer durablement votre toiture. Hydrofuge oléofuge teinté en phase aqueuse



SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

DESTINATIONS



Essentiellement les toitures.

MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES



Ardoise artificielle - Tuile terre cuite - Tuile migeon - Ciment - Béton - Fibro Ciment et Everite

Supports non admissibles :

- Matériaux avec porosité insuffisante tels > ardoise naturelle, tuile vernissée, terre-cuite non poreuse...
- Matériaux non minéraux > bois, plastique, peinture, vernis, métaux...
- Supports hydrofugés et surfaces horizontales

CONSOMMATION



2 à 4 m² au litre selon la porosité du support et l'aspect de finition souhaité.

CONSERVATION



Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé - Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

APPLICATION

Outils Requis



- Pinceau
- Brosse
- Rouleau

•Pistolet Airless : Buse 517 ou 519 avec une pression de 160 bars. Ajuster la buse et la pression par essais préalables.

•Nettoyage du matériel : à l'eau

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Nettoyer, dépeussier, brosser et/ou gratter les supports avant application, supprimer toutes les saletés.
- Les surfaces doivent être sèches, propres et dépeussierés avant tout traitement afin de garantir la résistance maximale du produit.
- Les peintures ou produits filmogènes seront impérativement retirés.
- Effectuer un dérochage si le support est faiblement poreux: La porosité doit être suffisante pour garantir une bonne imprégnation. Le test de la goutte d'eau permettra d'évaluer la porosité du support. Un manque de porosité des supports réduira fortement les performances du traitement.
- Protéger les plantes et végétaux / Protéger toute surface ne devant pas recevoir le traitement.
- Si un écoulement se fait directement sur la façade (cas rarissime) protéger cette dernière à l'aide d'une bâche.
- En cas de projection accidentelle, rincer immédiatement à grande eau.
- Éliminer les dépôts verts, algues, lichens, moisissures au moyen de notre PRODUIT TRAITEMENT FONGICIDE, ne pas utiliser de javel qui est trop corrosif et abîmerait vos tuiles.
- Le démoissage se fera en 2 temps: pulvérisation du traitement fongicide ensuite laissez agir.
- Attention à bien vous sécuriser lors de travail sur une toiture inclinée, ne pas marcher sur la toiture sur les zones traitées car ces dernières vont être glissantes.
- Il ne faut pas qu'il pleuve 12 heures après le traitement.
- Après 48 heures (le dépôts vert va être noirci) nettoyer à l'aide d'un Karcher à moyenne pression afin d'éviter de soulever les tuiles, toujours travailler dans le sens de la pente et non en remontant et si il y a des endroits qui résistent, gratter à l'aide d'une brosse métallique
- Les efflorescences et laitances doivent être éliminées par un lavage à l'eau légèrement acidifiée suivie d'un rinçage.
- Le support doit être absorbant, poreux.
- Si le support est très poreux (tuile béton, fibro-ciment) : Appliquer notre FIXATEUR DE FOND qui permettra de durcir et fixer les matériaux ainsi que de diminuer la consommation de l'imperméabilisant.

MISE EN OEUVRE

- Prêt à l'emploi. Aucune dilution n'est nécessaire - **Bien remuer le produit avant l'application.**
- L'application de l'imperméabilisant se fait sur support sec en une seule couche. Si le support est très absorbant, poreux, vous pouvez appliquer une deuxième couche après le séchage complet de la 1ère couche.

RECOMMANDATIONS

- Travailler toujours du bas vers le haut.
- Ne pas diluer l'imperméabilisant au risque de réduire son efficacité.
- Ne pas appliquer si température au delà de 25°C, <10°C ou présence de fort vent, pluie, neige.
- La teinte finale sera fonction de la teinte initiale du support.
- Effectuer un essai pour déterminer la consommation et l'aspect esthétique final souhaité.

PROTECTION DU SUPPORT

Ce produit ne nécessite pas de protection particulière.

SÉCHAGE

Séchage: complet 24 à 48 heures, efficacité optimale atteinte au bout de 7 jours.

Le séchage sera d'autant plus retardé que l'hygrométrie de l'air sera plus élevée et la température plus basse.

ENTRETIEN

Ce produit ne nécessite pas d'entretien particulier.

Consommation

2 à 4 m² au litre selon la porosité du support et l'aspect de finition souhaité.

Conservation

Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé - Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

SÉCURITÉ

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Respecter les précautions d'emploi.