FICHE TECHNIQUE
Peinture Fer Ecran77®

PROPRIÉTÉS

Peinture à haute teneur en résine alkyde spécialement conçue pour la protection et l'embellissement des surfaces métalliques ferreuses. Forme après séchage un film satiné, tendu et isolant qui protège contre la progression de l'oxydation. Son adhérence élevée et sa dureté permettent de garantir une excellente résistance aux chocs et aux rayures. Peinture fer ECRAN77® résiste parfaitement aux agressions climatiques et reste insensible aux UV (excellente stabilité des teintes, évite la décoloration).

> Film protecteur, protège de la corrosion et de l'eau.
> Antirouille.
> Résiste aux agressions climatiques.
> Film tendu de forte adhérence
> Résistant aux chocs.
> Haut pouvoir couvrant.
> Résine alkyde en émulsion (glycéro à l'eau).
> Finition satinée.
> Facile d'entretien : Lessivable.

DESTINATION

Portail, grille, ferronnerie, garde corps, rambarde de balcon, volet, radiateur, meuble et objet métallique...

SUPPORTS ADMISSIBLES

Convient sur tous métaux ferreux et non ferreux bruts ou recouvert d'une ancienne peinture en extérieur ou en intérieur

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports:
Les supports doivent être sains, propres, secs, cohérents.
> Sur métaux ferreux neufs : Brosser, dépoussiérer puis dégraisser.
> Sur métaux ferreux anciens : Brosser à l'aide d'une brosse métallique, nettoyer à l'eau savonneuse, laisser sécher.
> Sur supports très rouillés : Éliminer la rouille avec une brosse métallique, dépoussiérer puis appliquer une couche de Primaire Anti-rouille ECRAN77®. Appliquer le primaire dans un délai aussi court que possible après les travaux préparatoires.
Ne pas appliquer sur support chaud, humide, gelé ou condensant. Éviter les surcharges (surtout à l'horizontale) le temps de séchage serait augmenté et le produit poisseux.

Application:
Bien mélanger et appliquer en deux couches. Attendre le séchage complet entre les deux couches. Appliquer régulièrement, croiser sans tirer pour obtenir une épaisseur constante et homogène.

Matériel d'application:
Pinceau, brosse, rouleau, pistolet.

Conditions atmosphériques:
La température ambiante doit être comprise entre +8°C et +30°C et une hygrométrie supérieure à 80%. La surface traitée doit être maintenue à l'abri de la pluie, du gel.

Consommation:
Rendement 8 à 12m²/L (par couche).

SÉCHAGE

Temps de séchage à 20°C et 60% d'humidité relative :
Séchage: 2 heures.
Recouvrable: 12 heures.

NETTOYAGE

Dilution, nettoyage des outils à l'eau (immédiatement après usage).

CONSERVATION

1 an dans son emballage d'origine intact, non ouvert. Stocker dans un local sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

PEINTURES DANIEL Fabricant français depuis 1875
ZI La Plaine du Caire III N°102 - 302
13830 ROQUEFORT LA BEDOULE

FT PEINTURE
FER
- Décembre 2023 -

Tel : 04 42 73 37 50
Mail : info@peinture-etancheite.com
Site web : **www.peinture-etancheite.com**

CONDITIONNEMENTS
1L, 5L et 15L.

ECRAN77, une marque de Peintures Daniel
ZI La Plaine du Caire III N°302 - 13830 Roquefort la Bedoule
Tel. 04 42 73 37 50 - Site web. www.peinture-etancheite.com
Email. info@peinture-etancheite.com

Cette feuille de renseignement est donnée à titre informatif et les conseils donnés sont sans engagement. L'emploi du produit doit être adapté aux circonstances. Pour les cas particuliers, nous conseillons de faire appel à notre service technique.