FICHE TECHNIQUE
Impression Isolante Ecran77®

PROPRIÉTÉS
Peinture sous-couche à base de résine cationique d'aspect tendu et légèrement satiné conçue pour bloquer et isoler les fonds tachés, colorés et foncés. Elle forme une véritable barrière intermédiaire entre le support et la peinture de finition. L'Impression Isolante ECRAN77® bloque la plupart des taches en une couche : Nicotine, suie, eau séchée, graisse, stylo, remontées de tanin du bois ainsi que certains graffitis. Elle convient sur tous supports, et se recouvre par tous types de peintures.

> Isole les taches (nicotine, suie, eau séchée, graisse, tanins).
> Bloque les fonds tachés, colorés et foncés.
> Forme une barrière entre le support et la peinture de finition.
> Excellent renfort d'adhérence
> Adhérence élevée.
> Haut pouvoir couvrant.
> Recouvrable par tout type de peinture.
> Aspect légèrement satiné.

DESTINATION
Convient pour murs et plafonds intérieurs tachés colorés, foncés. Recouvre les taches de nicotine, suie, eau séchée, graisse, stylo, tanins du bois.

SUPPORTS ADMISSIBLES
Adhère sur tous sur supports courants poreux, béton, enduit, ciment, plâtres, plaques de plâtre cartonnées, bois et dérivés.

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports:
Le support doit être sain, propre, sec et cohérent. Éliminer les parties non adhérentes par brossage ou raclage. Reboucher les fissures avec un enduit. Toujours poncer et dépoussiérer. Procéder toujours à un essai préalable pour garantir la bonne compatibilité avec les anciens fonds. Appliquer en couche mince en évitant des surcharges.

Application:
Appliquer directement une couche d'Impression Isolante ECRAN77®. Recouvrir par la finition une peinture de finition dans un délai de 24 à 48 heures pour une bonne cohésion.

Matériel d'application:
Pinceau, brosse, rouleau.

Conditions atmosphériques:
Durant l'application et le séchage du produit, la température ambiante doit être comprise entre +5°C et +35°C.

Consommation:
Rendement : 10 à 12 m²/L (par couche).
Dilution : Prêt à l'emploi – ne pas diluer.

SÉCHAGE
Temps de séchage à 20°C et 60% d'humidité relative :
Séchage : 1 heure à 20°C
Recouvrable : 4 heures (24 heures dans le cas d'un blocage de tache avant recouvrement).

NETTOYAGE
Dilution, nettoyage des outils à l'eau (immédiatement après usage).

CONSERVATION
1 an dans son emballage d'origine intact, non ouvert. Stocker dans un local sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENTS
1 litre, 4 litres, 15 litres.

PEINTURES DANIEL Fabricant français depuis 1875
ZI La Plaine du Caire III N°102 - 302
13830 ROQUEFORT LA BEDOULE

Tel : 04 42 73 37 50
Mail : info@peinture-etancheite.com
Site web : **www.peinture-etancheite.com**

ECRAN77, une marque de Peintures Daniel
ZI La Plaine du Caire III N°302 - 13830 Roquefort la Bedoule
Tel. 04 42 73 37 50 - Site web. www.peinture-etancheite.com
Email. info@peinture-etancheite.com

Cette feuille de renseignement est donnée à titre informatif et les conseils donnés sont sans engagement. L'emploi du produit doit être adapté aux circonstances. Pour les cas particuliers, nous conseillons de faire appel à notre service technique.