

Pintura para piscina de hormigón - ARCAPOOL - 24



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Pintura Impermeable para Piscina y Estanque de Hormigón

ARCAPOOL - 24 es una pintura hidrófuga a base de copolímeros acrílicos en base solvente. Impermeabiliza su soporte. Pintura en base solvente para piscinas y estanques de hormigón, renueva la estética de su piscina. Una pintura al mejor precio, ¡ideal para todos los trabajos de renovación a bajo costo!

Fabricado en Francia en nuestra fábrica ARCANE INDUSTRIES.

Importante: la pintura ARCAPOOL - 24 no es una solución de impermeabilización y no está destinada a resolver un problema de fugas en su piscina. En este caso, le recomendamos un revestimiento impermeabilizante: consúltenos.

Tenga en cuenta que para el color AZUL NEGRO se necesitará un plazo de fabricación de 2 días, si viene al DRIVE por favor llámenos antes de venir

Varios colores RAL disponibles: los colores de este producto están codificados con el RAL oficial europeo, lo que le permite ver el color más cercano a la realidad en una carta de colores. Como los colores en pantalla pueden variar según el dispositivo y/o su pantalla, le invitamos a consultar el RAL colores.

Encuentre nuestro producto por familia de colores: pintura para piscina blanca, pintura para piscina azul, pintura para piscina beige, pintura para piscina negra, pintura para piscina amarilla, pintura para piscina verde, pintura para piscina gris.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Se aplica sobre hormigón o cemento o sobre impermeabilizante para piscina / revestimiento impermeable para piscina
- Resiste a todos los tratamientos de agua (cloro, sal...).

- Aspecto mate sedoso y no brillante.
- **Durabilidad de hasta 7 años.**
- Aplicación muy fácil, no requiere conocimientos técnicos, siga bien las indicaciones.
- Buena impermeabilidad al agua.
- Muy buena resistencia a los agentes químicos y a la alcalinidad.
- Excelente adherencia sobre fondo correctamente preparado (ver más abajo).
- Microporoso, permite que sus paredes respiren.
- Lavable y limpiable.
- Repintado posterior con la misma pintura directamente sin decapado.
- También puede utilizarse para Hammam y Spa

DESTINO

Piscinas, estanques, depósitos, jacuzzis, Hammams.

MATERIALES ELEGIBLES

Cemento, hormigón, revestimientos impermeabilizantes y soportes porosos (libres de pinturas antiguas).

APLICACIÓN HERRAMIENTAS NECESARIAS

rodillo de pelo largo

Con rodillo, pincel o pistola: en caso de aplicación con pistola, ajustar la viscosidad de la pintura con aguarrás mineral. Limpieza con aguarrás mineral.

KIT DE HERRAMIENTAS COMPLETO

Le recomendamos nuestro kit de herramientas completo especial para pintura de piscina.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Es indispensable asegurarse de que el soporte no contenga más del **5% de humedad** para evitar un posible ampollamiento de la pintura en las semanas siguientes a la aplicación. El contenido de humedad debe medirse con nuestro **higrómetro**. Por encima del 5% la pintura puede presentar burbujas en los días o semanas siguientes al llenado. Consulte nuestro artículo sobre las pinturas que se ampollan.

- Asegurarse de que el soporte esté sano y sin fisuras. En caso de fisura, le invitamos a consultar nuestra página de consejos sobre las fugas en piscinas.
 - Eliminar las partes sueltas mediante raspado, cepillado o lavado.
-

- Sobre pintura antigua, lije **completamente** la pintura hasta volver al soporte de cemento hormigón bruto.
- Eliminar los depósitos verdes con EL TRATAMIENTO FUNGICIDA.
- Eliminar si es necesario los depósitos calcáreos mediante lavado con agua ligeramente acidificada seguido de un enjuague.
- La limpieza se hará si es posible con limpiador de alta presión 100 bares a 20 cm del soporte para eliminar las sales y lechadas eventuales.
- Aplicar dos capas de pintura con 24 horas de intervalo sobre el soporte perfectamente seco.
- Asegurarse de que el soporte esté perfectamente seco antes de la aplicación de la pintura (Esperar 4-5 días después del Karcher).
- Esperar un mínimo de 14 días si se aplica después de un revestimiento impermeabilizante
- Esta pintura no es una solución de impermeabilización: si su piscina o estanque tiene un problema de impermeabilización o pérdida de agua, será necesario aplicar un revestimiento impermeabilizante antes de la pintura ARCAPOOL - 24. Consúltenos.
- Si su soporte presenta fenómenos de contrapresión (desgasificación), aplicar previamente un revestimiento impermeabilizante tipo: ARCACIM POOL (piscinas enterradas), ARCACIM S2 AQUA (piscinas sobre suelo).
- Atención, asegurarse de que la superficie esté bien seca y limpia antes de comenzar a pintar: ver nuestro artículo sobre la pintura de piscina que se ampolla.
- sobre hormigón nuevo encofrado recién desencofrado: limpieza cuidadosa con un producto adecuado para eliminar los aceites de desencofrado
- esperar el secado completo del hormigón nuevo antes de la aplicación.

No trabajar bajo el sol directo, no aplicar sobre soporte caliente (al final del día) ni con riesgo de lluvia o en caso de viento fuerte. Preferir una aplicación temprano por la mañana. **IMPORTANTE** No se necesita imprimación para la aplicación de esta pintura, el uso de una imprimación podría comprometer la correcta adherencia de la pintura sobre el soporte de hormigón o cemento. **APLICACIÓN**

1ª capa: dilución al 10% con aguarrás mineral. Esta capa reemplazará una imprimación, se anclará en la porosidad del hormigón o cemento.

2ª capa: 24 h después aplicar una capa pura.

¿Cómo crear un efecto antideslizante?

Después de 24 horas de secado de la última capa, aplicar una nueva capa a razón de 0.15L/m² de pintura para piscina con incorporación de corindón a razón de 30 gr/m².

¿Cómo evitar la decoloración de la pintura para piscina?

Cuanto más oscuro sea el color de la pintura, mayor será el tiempo de espera para el llenado. Para evitar que por debajo de la línea de agua el color se aclare, para los colores oscuros, respete un tiempo mínimo de secado de 14 días antes del llenado.

Para los colores claros, será necesario un tiempo de secado de 7 días.

RECOMENDACIONES

- Es indispensable asegurarse de que el soporte no contenga más del 5% de humedad.
- Evitar absolutamente pintar bajo el sol directo y en días de viento fuerte.
- Planificar pintar temprano por la mañana, evitar tiempos con alta humedad.
- Evitar pintar en tiempo lluvioso bajo riesgo de ampollas o de tiempo de secado más largo.
- Respetar al pie de la letra los tiempos de secado indicados más abajo.
- Aplicación: con rodillo de pelo largo, con pincel de acabado o con pistola. En caso de aplicación con pistola, ajustar la viscosidad de la pintura con aguarrás mineral.
- Es esencial **no arrojar nunca pastillas de cloro u otros productos para el tratamiento de piscinas directamente al agua de su piscina**. En su lugar, se deben utilizar los skimmers, la bomba dosificadora o las cestas flotantes para su aplicación adecuada.
- Una pastilla de cloro nunca debe estar en contacto directo con una pintura para piscina.
- Sobre pintura antigua recomendamos un lijado completo del soporte.
- Si se reaplicará sobre ARCAPOOL - 24, será necesario reavivar y limpiar (desengrasar) la pintura con acetona y luego aplicar sin dilución el ARCAPOOL - 24 (también es preferible realizar un micro lijado para rayar esta última y favorecer la adherencia)

PROTECCIÓN

Este producto no requiere un acabado especial.

SECADO

- Los revestimientos hidráulicos deben tener al menos 28 días de secado antes de cualquier aplicación. Las losas de hormigón o estructuras de hormigón encofrado nuevas deben tener 60 días de secado antes de la aplicación.
- Secado entre capas: 24 horas, asegurarse del secado completo de la primera capa antes de aplicar la segunda capa.
- Llenado: un tiempo mínimo de secado de 7 días es indispensable, si es posible prefiera un tiempo más largo máximo 14 días para garantizarle una mejor durabilidad. Los colores oscuros necesitan un tiempo de secado de 14 días antes del llenado.

MANTENIMIENTO

Este producto no requiere mantenimiento especial

CONSUMO

La pintura para piscina se aplica en 2 capas.

El rendimiento medio es de 3 a 4 m² por litro en el conjunto de las dos capas.

EJEMPLO:

Para una piscina de 120 m², se necesitarán en promedio 35 litros si tomamos un consumo de 3.5m²/Litro

- 1ª capa: dilución al 10% de la pintura ARCAPOOL - 24 con aguarrás mineral (10% de aguarrás mineral, 90% de pintura).
- 2ª capa: puro

Conservación

Se conserva 1 año en envase original cerrado. Almacenar protegido de las heladas.

Video Video

Mentions Légales :

Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar equipo de protección individual. Líquido y vapores inflamables. Puede provocar somnolencia o vértigo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la niebla. Peligroso. Respetar las precauciones de uso.