



MORTELASTIC DE SOPGAL®

Mortero Cementoso bicomponente elástico para impermeabilización

Mortelastic, mortero elástico bicomponente e impermeable, se utiliza para la impermeabilización de balcones, terrazas, piscinas, superficies de hormigón y mortero en general.

Se puede aplicar directamente. Aplicable mediante brocha o rodillo y de fácil y rápida ejecución.

Es apto para superficies húmedas.



Propiedades

- Excelente adherencia en todo tipo de superficies, incluso cerámicas y mármol.
- Totalmente impermeable y resistente a penetración de sustancias agresivas, como el CO_2 , anhídrido sulfuroso, sales disueltas en el agua como cloruros y sulfatos.
- Sistema de impermeabilización muy duradero y fiable, incluso en climas severos y ambientes costeros de alta salinidad.

Modo de Aplicación

El soporte deberá estar limpio, libre de aceites, grasas, polvo y pinturas antiguas, y deberá poseer cierta porosidad. En caso de hormigones y morteros nuevos, esperar a su curación.

Se mezcla el componente A con el B, vertiendo poco a poco el polvo sobre el líquido removiendo con agitador mecánico a baja revoluciones y obteniendo una mezcla homogénea, libre de grumos (no añadir agua ni ningún otro producto a la mezcla).

Si la superficie absorbente a tratar está seca, humedecer previamente con agua.

Aplicar a brocha o rodillo una primera mano, y con esta aún fresca colocar armadura de fibra de vidrio.

Transcurridas 4-6 horas, aplicar una segunda mano.

Para el aplacado final, esperar unos 4-5 días a su completa reticulación, si vienen lluvias a las 24 horas inmediatas de la aplicación, proteger con un plástico.

Para aplacar directamente, utilizar morteros cola de categoría mínima C2FS1 (cola súperelástica).

Rendimiento

Aproximadamente 1,5 kg/m² por mm de espesor. Dos capas de 1 mm: 3 kg/m²

Envases

KIT A+B: 33 kg (A: 25 kg polvo +B: 8 kg líquido) Conservar en lugar fresco y seco, y a temperaturas >5°C

Precauciones de Uso

Mantener alejado del alcance de los niños.

Evitar contacto con la piel y mucosas.

Usar guantes, gafas de protección e indumentaria adecuadas

Componente A: irritante (contiene cementos)

Ficha técnica, cuya utilidad final es la de informar, proporcionar características del producto, modo de empleo y aplicación es del mismo. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Sopgal, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a 15/07/2013. © Sopgal es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Sopgal.

