



Modelos



Rectangular Redonda Pico pala

Selecciones



Especificaciones técnicas

ABSORCIÓN	CARBONO NO CARBONATADO	MÓDULO DE ROTURA	EXPOSICIÓN AL SO ₂	CICLO TÉRMICO	RESISTENCIA A LA HELADICIDAD
0,28% Código : W1 (< 0,4%)	0,48% Cumple (< 1,5%)	Longitudinal 61,2 MPA Transversal 46 MPA	S1	T1	Cumple < 0,6%

Certificaciones internacionales



Estándar europeo: EN 12326 | Certificación francesa: NF 02/05 N° 5277 | Certificación belga: ATG H876

MADERTERRANEO
Maderas y derivados



MADERTERRANEO SL
B02884641
CAMINO A LA ERMITA DE SAN JORGE SN, POLÍGONO
INDUSTRIAL LA ESTACIÓN
EL PUIG DE SANTA MARÍA (46540), Valencia, España
gestion@maderterraneo.com
+34960002015