

PROPRIÉTÉS

Résine polyuréthane transparente mono-composante de grande élasticité conçue pour la protection et l'étanchéité de toiture, véranda, verrières, serre, fenêtre de toit. La résine «Étanchéité Transparente Polyuréthane PROCOM®» forme après polymérisation une véritable membrane d'étanchéité continue sans joint, ni raccord de très grande résistance soudée au support qui supporte des écarts thermiques important.

- > Application simple et rapide (comme une peinture, application en couche épaisse, au rouleau à la brosse, au pinceau).
- > Produit mono-composant, application à froid (sécurité de pose).
- > Revêtement totalement transparent après séchage.
- > Constitue après polymérisation une membrane étanche sans joint, ni soudure.
- > Revêtement d'adhérence parfaite.
- > Résistant aux intempéries, à l'eau, au gel, aux fortes chaleurs.
- > Résistant aux UV, ne jaunit pas : Excellente résistance au vieillissement.
- > Supporte des écarts thermiques important, maintient ses caractéristiques mécaniques.
- > Grande élasticité, résiste au faïençage et à la micro-fissuration du support.
- > Faible teneur en COV - Sans odeur.

DESTINATION

Convient pour l'étanchéité de toiture en pente ou toiture à pente nulle à circulation occasionnelle. Convient pour véranda, verrière, velux, ondulé en polycarbonate, voûte, coupole, tuiles de verre, fenêtre de toit, réparation de matériaux cassés, joints de construction ou de dilatation, gouttière et chéneau, souche de cheminée, solin, liaison, angle de mur, acrotère.

SUPPORTS ADMISSIBLES

Adhère parfaitement sur tous supports : Béton, bitume, calandrite, paxalu, shingle, tôle, aluminium, zinc, PVC, plastique, bois et dérivés (panneaux OSB - panneaux de particules - contreplaqués...), carrelage...

MISE EN ŒUVRE**Préparation des supports:**

Les supports doivent être sains, propres, secs, cohérents, exempts de poussière, graisse, huile, humidité, produit de cure, de parties friables ou non adhérentes et ils ne doivent pas subir de remontées d'humidité par capillarité. Éliminer les parties non adhérentes, les mousses et moisissures. Brosser et nettoyer. Si nécessaire, Dégraisser les surfaces à l'aide de notre dégraissant professionnel Dégraissant SP - PROCOM®. Les nouvelles structures en béton doivent sécher pendant au moins 28 jours. L'humidité dans le support doit être inférieure à 5%. En cas d'application sur sur métaux ferreux, le support devra avoir reçu un traitement anti-rouille ou un primaire anti-rouille au préalable.

Application:

Primaire : Appliquer une couche de résine polyuréthane diluée à 20% d'eau. Laisser sécher.

Membrane : Appliquer une couche pure de résine en passes croisées, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte uniformément. Laisser sécher 24 heures. Appliquer une 2ème couche pure. Pour de meilleurs résultats mécaniques, d'étanchéité ou esthétique, appliquer une 3ème couche de Résine Polyuréthane Transparente PROCOM®.

Matériel d'application :

Pinceau, brosse, rouleau.

Consommation :

Couche primaire + 2 couches pures : 1,3L / m².

Conditions atmosphériques:

La température ambiante doit être comprise entre +5°C et +35°C. Le taux d'humidité dans le support doit être inférieure ou égal à 5%. la surface traitée doit être maintenue à l'abri de la pluie. Ne pas appliquer par risque de pluie ou de gel, ni sur des supports surchauffés.

Remarque : la réussite de tous travaux d'étanchéité dépend en grande partie de la bonne préparation des supports et du respect des conditions d'humidité maximale.

SÉCHAGE

Temps de séchage à 20°C et 60% d'humidité relative :

Sous-couche : 2 à 4 heures.

Couche pure : 6 heures environ. (recouvrables après 24 heures de séchage).

Mise en service : 48 heures / Polymérisation : 7 jours.

FICHE TECHNIQUE

Étanchéité Polyuréthane Transparente Procom®

NETTOYAGE

Dilution, nettoyage des outils à l'eau (immédiatement après usage).

CONSERVATION

1 an dans son emballage d'origine intact, non ouvert. Stocker dans un local sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENTS

0.75L, 2.5L, 10L.



Procom - Étanchéité, produits techniques par Peintures Daniel
ZI La Plaine du Caire III N°302 - 13830 Roquefort la Bedoule
Tel. 04 42 73 37 50 - Siteweb. www.peinture-etancheite.com
Email. info@peinture-etancheite.com

Cette feuille de renseignement est donnée à titre informatif et les conseils donnés sont sans engagement. L'emploi du produit doit être adapté aux circonstances. Pour les cas particuliers, nous conseillons de faire appel à notre service technique.